

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-98

Gruntas

Gruntas vandens pagrindu. Pramoninis paviršius apdorojimas ir kiti medienos pagrindai.

Greitai džiūstantis produktas. Modifikuota reologija vertikaliems paviršiams.



TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo sritys	Baldai, Virtuvė, Vidaus durys, Lubos, Standartinės plokštės, Grindjuostės
Rekomenduojamas paviršius	Medžio drožlių plokštės, MDF, Spygliuočių mediena, Kietmedžio mediena, HDF,
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 57 pagal svorį %
Kietųjų dalelių masė	Apytikriai 760 g/l
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	Apytikriai 38 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
Skiediklis	Vanduo. 5-10 pagal tūrį %
Tankis	Apytikriai 1,30 kg/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio, tačiau nelaikyti aukštesnėje kaip +30 °C. Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės. Laikykite indą sandariai uždarytą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Paviršių reikia gerai nušlifuoti, kad sumažinti medienos pluošto kiekį. Rekomenduojamas šlifavimas.
Dengimo būdas	Įprastinis purškimas, voleliu
Rekomenduojamas naudoti kiekis	1 x 120-150 g/m ²
Dengimas	Prieš naudodami gerai išmaišykite. Tepama 1-2 kartus, priklausomai nuo paviršiaus.
Dengimo sąlygos	Nenaudoti ir nepalikti džiūti žemesnėje kaip +18°C temperatūroje. Dėl įvertinimo ir vėdinimo kreipkitės į „Teknos“ konsultantą.

Džiūvimo trukmė	Temperatūra sant 60% RH	+20°C	+40°C
	- tinka šlifuoti	Apytikriai 45 min.	Apytikriai 20 min.
	- krauti tik sausą	Apytikriai 2 h	Apytikriai 1 h

Džiūvimo laikas priklauso nuo kiekio, tepamo ant 100 g šlapio pagrindo vienam m² ir veiksmingo vėdinimo. Po priverstinio džiūvimo, prieš pakavimą, paviršių reikia atvėsinti iki žemesnės kaip +30°C temperatūros.

Džiovinimo būdas	Džiovinimas oru arba džiovinimas orkaitėje.
Valymas	Vanduo arba TEKNOCLEAN 1949, TEKNOCLEAN 1950 arba TEKNOCLEAN 1960-00.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.