

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-98

Грунт

Водорастворимый грунт. Промышленная обработка поверхности мебели и других конструкций из древесины.

Быстрое высыхание, оптимизированная текучесть для вертикальных поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Мебель, Кухни, Межкомнатные двери, Потолки, Панели, Молдинги
Рекомендуемые поверхности	ДСП, МДФ, Заболонь, Твердые породы древесины, Древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), Мазонит
Содержание нелетучих веществ	Прим. 57 весовых %
Общая масса нелетучих веществ	Прим. 760 г/л
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 38 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Разбавитель	Вода. 5-10 объемных %
Плотность	Прим. 1,30 kg/l.
Хранение	Хранить при температуре до +30 °С, не допускать замерзания. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть отшлифована, чтобы до минимума сократить подъём волокон древесины. Рекомендуется шлифовка шкуркой.
Способ нанесения	Пневмораспылитель (Воздушное распыление), Валиком
Рекомендуемое количество нанесений	1 x 120-150 g/m ²
Нанесение	Материал тщательно перемешать перед нанесением. Наносится 1-2 слоя, в зависимости от типа поверхности.

Условия нанесения Нанесение и сушка не допускаются при температурах ниже +18 °С. Для оценки вентиляции следует обратиться к консультанту Teknos.

Время высыхания	Температура при 60 % RH	+20°C	+40°C
	- для шлифования		Прим. 45 мин
- для складирования		Прим. 2 ч	Прим. 1 ч

Приведено время высыхания при расходе 100 г жидкого лака на кв.м и наличии хорошей вентиляции. После принудительной сушки перед складированием изделие должно быть охлаждено до температуры ниже +30 °С.

Способы сушки воздушная, в сушильном шкафу.
Очистка Вода или TEKNOCLEAN 1949, TEKNOCLEAN 1950 или TEKNOCLEAN 1960-00.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.