

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-98

Primer

Vattenburen primer. Industriell ytbehandling av möbler och annan inredning i trä.

Snabbtorkande produkter, modifierad reologi för lodräta ytor.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Möbler, Kök , Innerdörrar, Innertak, Paneler, Lister
Rekommenderade underlag	Spånskiva, MDF, Mjuka träslag, Hårda träslag, HDF, Masonit
Torrhalt	Ca 57 vikt-%
Totala massan av fasta ämnen	Ca 760 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 38 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Förtunning	Vatten. 5-10 volym-%
Densitet	Ca 1,30 kg/l.
Lagring	Frostfritt, dock ej över +30°C. Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan ska vara välputsad för att minimera fiberresning. Slipning rekommenderas.		
Appliceringsmetod	Konventionell sprutning, Rulle		
Rekommenderad appliceringsmängd	1 x 120-150 g/m ²		
Applicering	Rör om väl före användningen. Appliceras 1-2 gånger, beroende på underlagets beskaffenhet.		
Appliceringsförhållanden	Bör inte appliceras och torkas i rumstemperaturer under +18°C. För erforderlig ventilation kontakta Teknos representant.		
Torktid	Temperatur vid 60% RH	+20°C	+40°C
	- slipbar	Ca. 45 min.	Ca. 20 min.
	- staplingsbar	Ca. 2 h	Ca. 1 h
Torkningsmetoder	Luft-, ugnstorkning.		

Rengöring

Vatten eller TEKNOCLEAN 1949, TEKNOCLEAN 1950 eller
TEKNOCLEAN 1960-00.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.