

# TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700-00

## Vannbasert grunning

Vannbasert, pigmentert grunning for å minimere misfarging på grunn av kvist. For møbler, paneler og lignende, hvor det er brukt furutre. Kun for interiørbruk.

Lav pH.



## TEKNISKE DATA

<b>Typiske bruksformål</b>	Møbler, Panel, standard
<b>Tørrstoff</b>	Ca. 37-39 % etter vekt Ca. 35-37 % etter volum
<b>Flyktige organiske forbindelser (VOC)</b>	Ca. 21 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
<b>Farger</b>	Klar.
<b>Tynner</b>	Vann.
<b>Densitet</b>	Ca. 1,03 kg/l
<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt, men ikke over +30 °C. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk. Lagringsbestandighet angis på etiketten.
<b>Emballasje</b>	Tilgjengelig i flere standard emballasjer.

## BRUKSANVISNING

<b>Påføringsmetode</b>	Airless sprøyting (høytrykkssprøyting), Konvensjonell sprøyting (lavtrykkssprøyting), Lavtrykkssprøyting
<b>Påføring</b>	For å sikre, at produktet er homogent må det omrøres grundig før bruk.
<b>Påføringsforhold</b>	Meget viktig med grundig rengjøring av utstyret før og etter bruk. TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700-00 påføres i et lag, 90-120 g/m <sup>2</sup> . Lett sliping anbefales.
<b>Tørketider</b>	+20 °C / 50 % RH
- berøringstørr	1 time
- forsert tørking	+50 °C / 50 % RH - berøringstørr: 20 min. etter avkjøling
<b>Rengjøring</b>	Vann.

## SIKKERHETSDATA

### Sikkerhets og forsiktighetsregler

Se sikkerhetsdatablad.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.