

TEKNOCRAFT AQUA COLOR 9460-20

Vesiohenteinen kaksikomponenttinen pintamaali sisäkäyttöön



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Huonekalut, Sisäovet, Keittiö, Keittiökalusteet
Alustasuositus	Puu, Viilu, HDF, MDF
Kuiva-ainepitoisuus	N. 37 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 69 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	100 g/m ² ; 10 m ² /kg
Värisävyt	Saatavilla kaikissa RAL- ja NCS-S-sävyissä tai tilauksenne mukaisesti.
Sävytysjärjestelmä	Teknocolor
Kiilto (60°)	20
Kovete	Comp. B: TEKNOCRAFT AQUA HARDENER 9950-99
Sekoitusuhde (A:B)	10:1 tilavuusosaa
Käyttöaika, +23 °C	2-3 h
Tiheys	N. 1,18 g/ml
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön. Maalin poisto Hionta, pinnoitteen poisto
Levitysmenetelmä	Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus, Hajotusilmaruiskutus Huomautus: Kun kyseessä on valkoinen tai pastellivärinen maali raskaasti käytetyillä pinnoilla, suosittelemme päällemaalausta kirkkailla 2K-maaleilla metallimerkintöjen kestävyys (metallin kulumisen) parantamiseksi.

Käsittely

Sekoita tai ravista tuotetta huolellisesti usean minuutin ajan ennen jokaista käyttökertaa, tarvittaessa koneellisesti.

LEVITYS					
	Viskositeetti DIN 4 mm	Ohennus	Suutinkoko, mm	Paine, bar	Ruiskutus sykli
Painovoimasyöttöinen ruisku	50-60"	0-5% Vesi	1,6-2,0	1,0-2,0	1-2
Ilmaton / ilma-avusteinen ilmaton ruiskutus	50-60"	0-5% Vesi	0,28-0,33	Ilmaton ruiskutus 130-180 Ilma-avusteinen ilmaton ruiskutus 100-130	1-2

Käsittelyolosuhteet

Optimaalinen ympäristön ja tuotteen lämpötila: 15–25 °C. Älä käsittele alle +10 °C:een lämpötilassa.

Kuivumisaika

+23 °C / 65% RH

- pölykuiva

60 min

- kosketuskuiva

3-4 h

- päällemaalattavissa

12 h

- hiottavissa

12 h

- läpikuiva

16 h

Välineiden pesu

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Ensiapu

Suosittelomme henkilösuojainten käyttöä myös silloin, kun paikallisia määräyksiä ei olisikaan voimassa.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavamerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.