

TEKNOCRAFT AQUA COLOR 9460-20

Watergedragen 2K-deklak voor binnenruimtes



TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied	Meubelen, Binnendeuren, Keuken, Keukenmeubilair
Aanbevolen ondergrond	Hout, Fineer, HDF, MDF
Vaste stoffen	Ca. 37 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 69 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Theoretisch rendement	100 g/m ² ; 10 m ² /kg
Kleuren	Verkrijgbaar in alle RAL en NCS-S kleuren of op verzoek.
Kleursysteem	Teknocolor
Glans (60°)	20
Verharder	Comp. B: TEKNOCRAFT AQUA HARDENER 9950-99
Mengverhouding (A:B)	10:1 (volume)
Bruikbaarheidsduur, 23 °C	2-3 h
Soortelijk gewicht	Ca. 1,18 g/ml
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren, afbijten
Applicatiemethode	Airless spuiten, Luchtondersteund spuiten, Conventioneel spuiten Opmerking: Bij het wit- of pastelkleurig lakken van sterk belaste oppervlakken adviseren we ter verbetering van de ringvastheid (metaalslijtage) het overlakken met transparante 2K-lakken.

Verwerking Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

APPLICATIE					
	Viscositeit DIN 4 mm	Verdunning	Nozzle opening in mm	Druk in bar	Aantal spuitlagen
Bovenbeker pistool	50-60"	0-5% Water	1,6-2,0	1,0-2,0	1-2
Airless / Airmix- spuitapplicatie	50-60"	0-5% Water	0,28-0,33	Airless 130-180 Airmix 100-130	1-2

Verwerkingsvoorwaarden Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken.

Droogtijden +23 °C / 65% RH

- stofdroog 60 min

- kleefvrij 3-4 h

- overschilderbaar 12 h

- drogen voor schuren 12 h

- doordroging 16 h

Reiniging Reinig de materialen direct na gebruik.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

**Veiligheids- en
voorzorgsmaatregelen** Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Eerste hulp We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.