

# TEKNOCRAFT CLEAR 9510-05

Liutinohenteinen kaksikomponenttinen pintalakka sisäkäyttöön



## TEKNISET TIEDOT

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttökohteet                     | Kylpyhuone, Huonekalut, Sisäovet, Keittiö                                                                                                                       |
| Alustasuositus                    | HDF, MDF, Viilu, Puu                                                                                                                                            |
| Kuiva-ainepitoisuus               | N. 23 paino-%                                                                                                                                                   |
| Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) | N. 728 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan. |
| Teoreettinen riittoisuus          | 120 g/m <sup>2</sup> ; 8,3 m <sup>2</sup> /kg                                                                                                                   |
| Värisävyt                         | Väritön.                                                                                                                                                        |
| Kiilto (60°)                      | 5                                                                                                                                                               |
| Kovete                            | Comp. B: TEKNOCRAFT HARDENER 9940-99                                                                                                                            |
| Sekoitusuhde (A:B)                | 10:1 tilavuusosaa                                                                                                                                               |
| Käyttöaika, +23 °C                | 48 h                                                                                                                                                            |
| Ohenne                            | TEKNOCRAFT THINNER FAST 9820-98, TEKNOCRAFT THINNER MEDIUM 9830-98, TEKNOCRAFT THINNER SLOW 9840-98.                                                            |
| Tiheys                            | N. 0,96 g/ml                                                                                                                                                    |
| Varastointi                       | Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa.                                                                             |

## KÄYTTÖOHJEET

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pinnan esikäsittely | Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön.<br>Maalin poisto Hionta, pinnoitteen poisto |
| Levitysmenetelmä    | Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus, Hajotusilmaruiskutus                                          |

## Käsittely

Sekoita tai ravista tuotetta huolellisesti usean minuutin ajan ennen jokaista käyttökertaa, tarvittaessa koneellisesti.

| LEVITYS                             |                           |         |                |            |                 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|------------|-----------------|
|                                     | Viskositeetti<br>DIN 4 mm | Ohennus | Suutinkoko, mm | Paine, bar | Ruiskutus sykli |
| Painovoimasyöttöinen ruisku         | 23-28"                    | 0-20%   | 1,4-1,8        | 1,5-2,2    | 2               |
| Imusäiliöruisku                     | 23-28"                    | 0-20%   | 1,4-1,8        | 1,5-2,2    | 2               |
| Ilmaton / ilma-avusteinen ruiskutus | 28-35"                    | 0-20%   | 0,28           |            | 2               |
| HVLP                                | 23-28"                    | 0-20%   | 1,4-1,8        | 1,5-2,2    | 2               |

## Käsittelyolosuhteet

Optimaalinen ympäristön ja tuotteen lämpötila: 15–25 °C. Älä käsittele alle +10 °C:een lämpötilassa.

### Kuivumisaika

+23 °C / 50 % RH (kuivakalvo 20 µm)

#### - pölykuiva

10 min

#### - kosketuskuiva

30 min

#### - päällemaalattavissa

2 h

#### - hiottavissa

3 h

#### - läpikuiva

7 päivää

Flash-off -ajan on oltava vähintään 15 minuuttia ennen lämpökuivausta.

## Välineiden pesu

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

## TURVALLISUUS

### Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokeksiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.