

# TEKNOCRAFT CLEAR 9510-15

Lahustipõhine kahekomponentne läbipaistev pinnakate sisekasutuseks



## TEHNILISED ANDMED

|                                            |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavaline kasutusvaldkond</b>            | vannituba, mööbel, siseuksed, köök                                                                                                                                    |
| <b>Pinnasoovitus</b>                       | HDF, MDF, spoon, puit                                                                                                                                                 |
| <b>Kuivainesisaldus</b>                    | ca 23 massi-%                                                                                                                                                         |
| <b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b> | ca 728 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest. |
| <b>Teoreetiline kulu</b>                   | 120 g/m <sup>2</sup> ; 8,3 m <sup>2</sup> /kg                                                                                                                         |
| <b>Värvitoonid</b>                         | Värvitu.                                                                                                                                                              |
| <b>Läikeaste (60°)</b>                     | 15                                                                                                                                                                    |
| <b>Kõvendi</b>                             | Comp. B: TEKNOCRAFT HARDENER 9940-99                                                                                                                                  |
| <b>Segamissuhe (A:B)</b>                   | 10:1 mahuosa                                                                                                                                                          |
| <b>Kasutusaeg, +23 °C</b>                  | 48 h                                                                                                                                                                  |
| <b>Lahusti</b>                             | TEKNOCRAFT THINNER FAST 9820-98, TEKNOCRAFT THINNER MEDIUM 9830-98, TEKNOCRAFT THINNER SLOW 9840-98.                                                                  |
| <b>Tihedus</b>                             | ca 0,96 g/ml                                                                                                                                                          |
| <b>Säilitamine</b>                         | Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Säilitada tihedalt suletud anumates.                                                                                                 |

## KASUTUSJUHEND

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pinna eeltöötlus</b>   | Aluspind peab olema hästi puhastatud, kuiv ning rasva- ja õlivaba.<br>Katte eemaldamine: lihvimine, värveemaldus. |
| <b>Pealekandmismeetod</b> | õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine                                            |
| <b>Pealekandmine</b>      | Enne kasutamist sega või raputa toodet mitu minutit korralikult, vajadusel sega masinaga.                         |

| PEALEKANDMISMEETOD            |                        |              |                        |         |                        |
|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------|------------------------|
|                               | Viskoossus<br>DIN 4 mm | Lahjendamine | Düüsi läbimõõt<br>(mm) | Rõhk    | Pihustuskordade<br>arv |
| Pealttoitega<br>värvipüstol   | 23-28"                 | 0-30%        | 1,4-1,8                | 1,5-2,2 | 2                      |
| Alttoitega<br>värvipüstol     | 23-28"                 | 0-30%        | 1,4-1,8                | 1,5-2,2 | 2                      |
| Õhuvaba/Airmix<br>pihustamine | 28-35"                 | 0-30%        | 0,28                   |         | 2                      |
| HVLP                          | 23-28"                 | 0-30%        | 1,4-1,8                | 1,5-2,2 | 2                      |

## Värvimistingimused

Soovitav ümbritseva keskkonna ja toote temperatuur: +15–25 °C. Mitte peale kanda alla +10 °C.

|                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kuivamisajad</b>                                                  | +23 °C / 50% RH (kuivkiht 20 µm) |
| - tolmu kuiv                                                         | 10 min                           |
| - puute kuiv                                                         | 30 min                           |
| - pealevärvitav                                                      | 2 h                              |
| - kuiv lihvimiseks                                                   | 3 h                              |
| - täiskuiv                                                           | 7 päeva                          |
| Enne sundkuivatamist lasta lahustitel aurustuda vähemalt 15 minutit. |                                  |

## Töövahendite pesu

Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

## TÖÖTERVISHOID

### Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.