

# TEKNOCRAFT ISOPRIMER 9310-00

Apprêt et bouche-pores transparent bicomposant à solvants, à fort pouvoir garnissant, pour intérieur et extérieur.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Domaines d'application</b>	Salle de bain, Meubles, Portes intérieures, Cuisines
<b>Support recommandé</b>	HDF, MDF, Placage de bois, Bois
<b>Matières solides</b>	Env. 45% du poids
<b>Composé organique volatil (COV)</b>	Env. 545 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
<b>Rendement superficiel théorique</b>	120 g/m <sup>2</sup> ; 8,3 m <sup>2</sup> /kg
<b>Gamme de couleurs</b>	Incolore.
<b>Durcisseur</b>	Comp. B : TEKNOCRAFT HARDENER 9910-99
<b>Taux de mélange (A:B)</b>	2:1 par poids
<b>Durée de vie en pot, 23 °C</b>	9 h
<b>Diluant</b>	TEKNOCRAFT THINNER FAST 9820-98, TEKNOCRAFT THINNER MEDIUM 9830-98, TEKNOCRAFT THINNER SLOW 9840-98.
<b>Densité</b>	Env. 0,99 g/ml
<b>Stockage</b>	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

<b>Préparation de la surface</b>	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage
<b>Méthode d'application</b>	Pulvérisation airless, Pulvérisation sans air à commande pneumatique, Pulvérisation traditionnelle
<b>Application</b>	Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

APPLICATION					
	Viscosité DIN 4 mm	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	15"	0-10%	1,8-2,0	1,5-2,2	1-2
Giclage Airless / Airmix	15"	0-10%	0,15-0,23	Material 60-80 Pression de pulvérisation 1,0-1,5	1-2

**Conditions d'application** Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

**Temps de séchage** +23 °C / 65% RH

**- exempt de poussière** 20 min

**- sec au toucher** 2 h

**- recouvrable** 3 à 12 h max.

**- apte au sablage** 12 h

**Nettoyage** Laver l'équipement immédiatement après utilisation.

## SANTE ET SECURITE

**Mesures de sécurité et de précaution** Voir la Fiche de Données de Sécurité.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.