

TEKNOCRAFT ISOPRIMER 9310-00

Oplosmiddelhoudende 2K transparante isoleergrondlaag en sealer met hoog vullend vermogen voor binnen- en buitentoepassingen



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied | Badkamer, Meubelen, Binnendeuren, Keuken |
| Aanbevolen ondergrond | HDF, MDF, Fineer, Hout |
| Vaste stoffen | Ca. 45 % (gewicht) |
| Vluchtige organische stoffen (VOS) | Ca. 545 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen. |
| Theoretisch rendement | 120 g/m ² ; 8,3 m ² /kg |
| Kleuren | Kleurloos. |
| Verharder | Comp. B: TEKNOCRAFT HARDENER 9910-99 |
| Mengverhouding (A:B) | 2:1 (gewicht) |
| Bruikbaarheidsduur, 23 °C | 9 h |
| Verdunner | TEKNOCRAFT THINNER FAST 9820-98, TEKNOCRAFT THINNER MEDIUM 9830-98, TEKNOCRAFT THINNER SLOW 9840-98. |
| Soortelijk gewicht | Ca. 0,99 g/ml |
| Opslag | De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. |

GEBRUIKSAANWIJZING

| | |
|---------------------------------|--|
| Oppervlaktevoorbereiding | ledere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren, afbijten |
| Applicatiemethode | Airless spuiten, Luchtondersteund spuiten, Conventioneel spuiten |
| Verwerking | Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden. |

| APPLICATIE | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---|-------------------|
| | Viscositeit DIN 4 mm | Verdunning | Nozzle opening in mm | Druk in bar | Aantal spuitlagen |
| Bovenbeker pistool | 15" | 0-10% | 1,8-2,0 | 1,5-2,2 | 1-2 |
| Airless / Airmix- spuitapplicatie | 15" | 0-10% | 0,15-0,23 | Materiaal 60-80 Vernevelings luchtdruk 1,0-1,5 | 1-2 |

Verwerkingsvoorwaarden Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Droogtijden | +23 °C / 65% RH |
| - stofdroog | 20 min |
| - kleefvrij | 2 h |
| - overschilderbaar | 3 tot max. 12 h |
| - drogen voor schuren | 12 h |

Reiniging Reinig de materialen direct na gebruik.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzogsmaatregelen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.