

TEKNOCRAFT OIL 9610-15

1- en 2K oplosmiddelhoudende olie met een matte uitstraling



TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied	Vloeren, Meubelen, Binnendeuren
Aanbevolen ondergrond	Fineer, Hout
Vaste stoffen	Ca. 36 % (gewicht)
Theoretisch rendement	75 g/m ² ; 13,3 m ² /kg
Kleuren	Kleurloos.
Glans (60°)	15
Verharder	10% TEKNOCRAFT HARDENER 9940-99 kan worden toegevoegd om de mechanische en chemische weerstand te verbeteren.
Mengverhouding (A:B)	10:1 (volume)
Bruikbaarheidsduur, 23 °C	4 h
Soortelijk gewicht	Ca. 0,9 g/ml
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren
Applicatiemethode	Gladde roller, Doek Gevarenaanduiding: In olie gedrenkte pads en doeken zijn in sommige gevallen zelfontbrandend en moeten daarom tot en met de afvoer in een gesloten metalen emmer worden bewaard.
Verwerking	Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.
Verwerkingsvoorwaarden	Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken. Ideale oppervlak- en objecttemperatuur voor de verwerking: +18-22 °C. Vermijd aanbrengen in direct zonlicht. Vloerverwarming overeenkomstig vroegtijdig uitzetten.

Droogtijden	+23 °C / 50% RH (droge laag 20 µm)
- stofdroog	3 h
- overschilderbaar	8 (12) h
- drogen voor schuren	3 h
- doordroging	7 dagen
Reiniging	Reinig de materialen direct na gebruik.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.