

TEKNODUR 0090

Polyurethaan aflak

TEKNODUR 0090 is een tweecomponenten, zijdeglans polyurethaan aflak.

De verharder is een alifatische isocyaanathars.

Bedoeld voor gebruik als aflak in beschermende coatingsystemen op staal en andere metalen.

De verf produceert een hoogglans laag met goede mechanische en weersbestendigheid.

Het gebruik van TEKNODUR 0290 polyurethaanlak wordt aanbevolen wanneer de toplaag een uitstekend glans en kleurbehoud moet hebben.



TECHNISCHE GEGEVENS

Aanbevolen ondergrond	Metaal, Staal						
Bindmiddel	Polyurethaan						
Vaste stoffen	50 ±2 vol% (ISO 3233:1988)						
Totale massa vaste stoffen	ca. 730 g/l						
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 460 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.						
Theoretisch rendement	<table border="1"><thead><tr><th>Droge laag (µm)</th><th>Natte laag (µm)</th><th>Theoretisch spreidend vermogen (m²/l)</th></tr></thead><tbody><tr><td>40</td><td>80</td><td>12.5</td></tr></tbody></table>	Droge laag (µm)	Natte laag (µm)	Theoretisch spreidend vermogen (m ² /l)	40	80	12.5
Droge laag (µm)	Natte laag (µm)	Theoretisch spreidend vermogen (m ² /l)					
40	80	12.5					
Praktisch spreidend vermogen	De waarden zijn afhankelijk van de aanbrengtechniek, de gesteldheid van het oppervlak, overspray, enz.						
Kleuren	Tijdens het hele schilderproject moet hetzelfde kleursysteem worden gebruikt. Fabriekskleuren in overleg.						
Kleursysteem	Teknomix; Teknotint						
Glans (60°)	Glanzend						
Verharder	Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0010						
Mengverhouding (A:B)	9:1 (volume)						
Bruikbaarheidsduur, 23 °C	4 h						
Verdunner	Standaard verdunners: TEKNOSOLV 9521 en TEKNOSOLV 6220. Andere verdunners geschikt voor het product: zie verdunning.						

Opslag

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Binnenshuis op een koele en droge plaats en in een goed gesloten blik bewaren.

De verharder reageert met luchtvochtigheid en daarom moet de geopende bus zorgvuldig gesloten worden gehouden en het wordt aanbevolen om deze binnen 14 dagen na opening te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevorbereiding

Verwijder van de oppervlakken alle verontreinigingen die nadelig kunnen zijn voor de voorbereiding van het oppervlak en het aanbrengen. Verwijder ook in water oplosbare zouten met behulp van geschikte methoden. De oppervlakken worden als volgt voorbereid volgens de verschillende materialen:

OUDE GEVERFDE OPPERVLAKKEN GESCHIKT MAKEN VOOR OVERCOATING:
Alle onzuiverheden die schadelijk kunnen zijn voor het aanbrengen van verf (bijv. vet en zouten) worden verwijderd. De oppervlakken moeten droog en schoon zijn. Oude, geverfde oppervlakken die maximale overschildertijd hebben overschreden, moeten ook worden opgeruwd. Beschadigde onderdelen worden voorbereid in overeenstemming met de eisen van de ondergrond en de onderhoudscoating.

Plaats en tijdstip van de voorbereiding moeten zo worden gekozen dat het voorbereide oppervlak voor de volgende behandeling niet vuil of vochtig wordt.

Aanvullende instructieve informatie voor de voorbereiding van het oppervlak vindt u in de normen EN ISO 12944-4 en ISO 8501-2.

Voorbehandeling

Aanbevolen grondverven zijn: TEKNOPLAST PRIMER-serie. Ook geschikte grondverven zijn bv. INERTA PRIMER 5, INERTA 51 MIOX en TEKNOMASTIC 80 PRIMER.

Applicatiemethode

Airless spuiten, Conventioneel spuiten

Verwerking

Houd rekening met de houdbaarheid van het mengsel wanneer u de hoeveelheid die per keer gemengd moet worden schat. Voor het aanbrengen worden de basis en de verharder in de juiste verhouding gemengd. Roer grondig tot op de bodem van het vat. Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen.

Roer het product goed door voor gebruik. Voor gebruik het spuitpistool en de verbekers reinigen met een voor de verf geschikte verdunner.

Geschikte nozzel voor airless spuiten 0,011 - 0,013".

Verwerkingsvoorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de verf hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Daarnaast moet de temperatuur van het te behandelen oppervlak en de verf minimaal +3 °C boven het dauwpunt van de omgevingslucht zijn.

Verdunnen

Standaardverduuners: TEKNOSOLV 9521 en TEKNOSOLV 6220.

Langzame verduuners: TEKNOSOLV 1640 en TEKNOSOLV 6291. Wordt bv. gebruikt bij het schilderen van grote oppervlakken en bij temperaturen boven kamertemperatuur.

Snelle verduinner: TEKNOSOLV 9526. Gebruikt bij het spuiten van grote oppervlakken met nevelcoatingstechniek en bij elektrostatisch spuiten.

Verdun 10 - 20%, indien nodig. Gebruik geen universele verduuners, aangezien deze alcohol kunnen bevatten die met de verharder zal reageren.

Droogtijden

+23 °C / 50 % RV (droge laag 40 µm)

- stofdroog

1 h (ISO 9117-3:2010)

- kleefvrij

6 h (ISO 9117-5:2012)

- volledig uitgehard

7 d

Overschilderbaar

Oppervlaktetemperatuur	Op zichzelf	
	min.	max.
+5 °C	20 h	-
+23 °C	12 h	-

Verhoging van de laagdikte en een verhoging van de relatieve luchtvochtigheid in de droogomgeving vertragen gewoonlijk het droogproces.

Reiniging

TEKNOCLEAN 6496

GEZONDHEID EN VEILIGHEID**Veiligheids- en****voorzorgsmaatregelen**

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

De verharder van het product en het kant-en-klaar mengsel bevatten isocyanaten. In slecht geventileerde ruimtes en vooral bij spuitapplicatie adviseren wij het gebruik van een luchtfiltermasker. Bij korte of tijdelijke werkzaamheden kan een masker met gecombineerde filter A2-P2 gebruikt worden. In dit geval moeten ogen en gezicht worden beschermd.

Het blik verharder moet met de nodige voorzichtigheid geopend worden, omdat er tijdens de opslag druk in het blik kan ontstaan.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.