

TEKNODUR PRIMER 17

Poliuretanski završni premaz vrhunske kvalitete sa ultra visokim udjelom suhe tvari



TEKNODUR PRIMER 17 je dvokomponentni temeljni premaz vrhunske kvalitete sa ultra visokim udjelom suhe tvari na bazi specijalnog poliuretana, s izvrsnim svojstvima popunjavanja i izravnavanja.

Budući da se radi o poliuretanskom temeljnem premazu, obojani predmeti mogu se privremeno pohraniti na otvorenom dok čekaju na nanošenje idućeg premaza. Temelj je pigmentiran aktivnim antikorozivnim pigmentima.

Za premazivanje svih vrsta čeličnih predmeta s visokim zahtjevima zaštite od korozije. Glavno područje primjene je u proizvodnji komercijalnih i željezničkih vozila, kao i u bilo kojoj drugoj industriji koja zahtjeva poliuretanski temeljni premaz vrhunske kvalitete.

Zajedno s TEKNODUR 35-900 završnim premazom, omogućuje vrlo brzi proces bojanja omogućen pomoću kratkih međupremaznih intervala. Za pojednostavljenje procesa ovaj sustav koristi isti utvrđivač, TEKNODUR HARDENER 0087, i za temeljni i za završni sloj.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Područja primjene	Vozila, Strojevi, Oprema za transport												
Preporučene površine	Aluminij, Nehrdajući čelik, Čelik, Cink												
Vezivo	Poliuretan												
Suha tvar	63 ±2% volumno (Comp. A)												
Ukupna masa suhe vari	Oko. 1250 g/l												
Teoretska potrošnja	<table><thead><tr><th>suhi film (µm)</th><th>mokri film (µm)</th><th>teoret. izdašnost (m²/l)</th></tr></thead><tbody><tr><td>40</td><td>64</td><td>15,8</td></tr><tr><td>80</td><td>127</td><td>7,9</td></tr><tr><td>120</td><td>191</td><td>5,3</td></tr></tbody></table>	suhi film (µm)	mokri film (µm)	teoret. izdašnost (m ² /l)	40	64	15,8	80	127	7,9	120	191	5,3
suhi film (µm)	mokri film (µm)	teoret. izdašnost (m ² /l)											
40	64	15,8											
80	127	7,9											
120	191	5,3											
Praktična potrošnja	Kada koristite proizvod ne preporučuju se prevelike debljine nanosa, jer to može promijeniti mnoge od svojstava boje. Stoga se ne preporučuje nanošenje više od dvostrukе maksimalne preporučene debljine filma.												
Nijanse	Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.												
Sjaj (60°)	Dusty grey.												
Utvrđivač	Polu-mat												
Trajinost mješavine	Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0087												
Razrjeđivač	Oko. 3 h (+20 °C)												
	TEKNOSOLV 6622												

Skladištenje

Stabilnost skladištenja je 1 godina u neotvorenom pakiraju. Čuvati na hladnom mjestu. Najprikladnija temperatura skladištenja je $+5^{\circ}\text{C}$ - $+25^{\circ}\text{C}$. Ne smije se smrznuti.

UPUTE ZA PRIMJENU**Priprema površine**

Uklonite s površine sve nečistoće koje bi mogle biti štetne za površinsku pripremu i bojenje. Odgovarajućim postupkom uklonite i soli topive u vodi. Površine treba adekvatno pripremiti za različite materijale:

ČELIK: Pjeskarenjem uklonite hrđu i okujinu do stupnja Sa $2\frac{1}{2}$ (standard ISO 8501-1). Na tankom limu brušenje poboljšava prionjivost boje.

CINK: Strukture iz vruće pocijanog čelika koje su izložene vanjskim utjecajima moraju se prije bojenja mokro pjeskariti (SaS) do mat izgleda. Za čišćenje su prikladna sredstva aluminijev oksid i prirodni pijesak. Prema standardu 12944-5 bojenje djelomično ili potpuno uronjenih galvaniziranih objekta nije preporučeno. Bojanje vruće pocijananih površina koje su izložene uranjanju treba posebno provjeriti sa Teknosom.

Preporuča se tretiranje novog pocijanog tankog lima mokrim pjeskarenjem (SaS). Površine, koje su matirane zbog izloženosti vanjskim utjecajima, mogu se obraditi RENSA STEEL deterdžentom.

ALUMINIJ: Površinu očistite RENSA STEEL deterdžentom. Površine, koje su izložene vremenskim utjecajima, treba brusiti ili pjeskariti (AlSaS).

STARE OBOJENE POVRŠINE POGODNE ZA PONOVNO NANOŠENJE: Uklonite nečistoće koje mogu biti štetne za novo nanošenje boje (npr. masnoće i soli.). Površina mora biti suha i čista. Površine stare boje, koja premašuje maksimalno propisano vrijeme za dodatnu aplikaciju, treba brusiti. Oštećeni dijelovi trebaju biti pripremljeni prema zahtjevima za podlogu i održavanje premaza.

Mjesto i vrijeme pripreme treba pažljivo izabrati, da površina ne zaprlja ili navlaži prije daljnje obrade.

Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Bezračnim prskanjem , Bezračni sa dodatkom zraka, Konvencionalnim prskanjem

Metoda nanošenja

Aplikacija

MJEŠANJE KOMPONENTI:

10 : 1 težinski

6 : 1 volumno

Treba uzeti u obzir "pot life" (vrijeme korištenja) za pripremanje odgovarajuće količine mješavine. Prije aplikacije treba komponentu A i B izmiješati u pravom omjeru. Temeljito miješati do dna posude za miješanje. Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma.

Prije upotrebe temeljito promiješati.

Za korekcije kotistite četku ili valjak.

	Bezračnim prskanjem	Bezračnim prskanjem	Konvencionalnim prskanjem
Razrjeđivanj	0 – 10 % TEKNOSOLV 6622	0 – 10 % TEKNOSOLV 6622	
Viskozitet pri aplikaciji	35 – 50 s DIN 4	35 – 50 s DIN 4	25 – 35 s DIN 4
Mlaznica	0,011" – 0,014"	0,011" – 0,014"	1,5 – 2,0 mm
Pritisak boje	150 – 180 bar	120 – 160 bar	-
Zračni pritisak	-	2,5 – 3,0 bar	3,5 – 5 bar

Uvjeti za nanošenje

Površina koja se boja, mora biti suha. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura proizvoda mora biti min. +5 °C i max. +35 °C i relativna vlažnost zraka max. 85%. Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3 °C viša od točke rosišta u okolini.

Vrijeme sušenja

+20 °C / 65% RH (suhi nanos 50 µm)

- prašno suh

Oko. 60 – 90 min.

- suho na dodir

Oko. 4 – 6 h

Sljedeći nanos

temperatura površine	TEKNODUR 35-900	
	min.	max. *
+23 °C	30 min	6 mj.

* Maksimalni interval premazivanja bez ogrubljivanja.

Potpuno čista površina je obavezna kako bi se osigurala najbolja međupremazna adhezija. Ako je maksimalni međupremazni interval prekoračen površina se mora ogrubiti prije aplikacije. Povećanjem debljine filma i relativne vlažnosti u prostoru sušenja usporava se proces sušenja i utječe na međupremazna svojstva.

Čišćenje

TEKNOCLEAN 6496

SIGURNOSNE UPUTE

Sigurnosne mjere

Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Gore navedene informacije su normativne i temelje se na laboratorijskim testovima i praktičnim iskustvima. Te su informacije neobvezujuće i ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobivene u radnim uvjetima koji su izvan naše kontrole; posljedično, kupac ili korisnik nisu oslobođeni obveze testiranja prikladnosti naših proizvoda za konkretna sredstva i metode primjene pod stvarnim uvjetima primjene. Naša odgovornost pokriva samo štetu nastalu kao izravnu posljedicu oštećenja na proizvodima tvrtke Teknos. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za profesionalnu uporabu. To podrazumijeva da korisnik posjeduje dovoljno znanja za pravilno korištenje proizvoda s obzirom na tehničke aspekte i aspekte sigurnosti na radu. Aktualne verzije Teknosovih tehničko-sigurnosnih listova dostupne su na našoj početnoj stranici www.teknos.com. Svi zaštitni znakovi proizvoda prikazani na ovom dokumentu isključivo su vlasništvo Grupe Teknos ili s njom povezanih društava.