

TEKNOFILL 5700-00

Vattenburet kitt

TEKNOFILL 5700-00 är ett vattenburet kitt för trätytor.

TEKNOFILL 57000-00 är fylligt och ger en yta som kan slipas.



Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Ytterdörrar, Lister, Paneler, Fönster
Rekommenderade underlag	Hårda träslag, Mjuka träslag
Torrhalt	65 ±2 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	Ca 1300 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Teoretisk drygheit	10 m ² /l (våtfilm 100 µm, torrfilm 65 µm).
Kulörer	Vit.
Förtunning	Vatten eller TEKNOSOLV 1935.
Lagring	Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan ska vara ren och torr. Träets fukthalt bör vara under 20%.
Appliceringsmetod	TEKNOFILL 5700-00 är avsedd för applicering med kittmaskin.
Applisering	Rör om väl före användningen.
Appliceringsförhållanden	Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - +38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.
Förtunning	Kittet kan förtunnas vid behov 0 - 5 % med vatten eller TEKNOSOLV 1935.
Torktid	+23°C / 50% RH
- slipbar	När applicerat med tunna skiktjocklekar (50-200 µm) kan kittet slipas efter ca 60 min. Med tjockare skikt är torktiden ca 2 - 3 h. Ugnstorkning förkortar torktiden.
Rengöring	Vatten eller TEKNOSOLV 1935.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.