

TEKNOFILL 5700-09

Vandbaseret spartelmasse

TEKNOFILL 5700-09 er en vandbaseret spartelmasse.

TEKNOFILL 5700-09 spartelmasse udfylder alle revner og danner en overflade klar til slibning.

Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Yderdøre, Lister, Paneler, Vinduer
Anbefalet substrat	Hårdttræ, Nåletræ
Tørstof	65 ±2 volumen-%
Total tørstofmasse	Ca. 1300 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Teoretisk rækkeevne	10 m ² /l (vådfilm 100 µm, tørfilm 65 µm).
Farver	Hvid.
Fortynder	Vand eller TEKNOSOLV 1935.
Opbevaring	Må ikke få frost. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen skal være ren og tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %.
Påføringsmetode	TEKNOFILL 5700-09 er udviklet til manuel påføring.
Påføring	Omrøres grundigt inden anvendelse.
Påføringsforhold	Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +15 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Det bedste resultat opnås ved en lufttemperatur på +23 °C - +38 °C og en relativ luftfugtighed på 50–70 % samt god ventilation.
Fortynding	Om nødvendigt kan spartelmassen fortyndes med 0-5 % vand eller TEKNOSOLV 1935.
Tørretid	+23 °C / 50 % RH
- slibetør	Et tyndt lag spartelmasse (50-200 µm) kan slibes efter 60 min. Ved tykkere lag er tørretiden ca. 2-3 timer. Ovntørring vil fremme tørringsprocessen.
Rengøring	Vand eller TEKNOSOLV 1935.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.