

TEKNOFILL 5700-09

Veepõhine pahtel

TEKNOFILL 5700-09 on veepõhine pahtel.

TEKNOFILL 5700-09 tühimike täitmiseks ja pinna loomiseks, mida lihvida.

Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	välisüksed, liistud, voodrilauad, tavalised, aknad
Pinnasoovitus	puit, lehtpuit, okaspuit
Kuivainesisaldus	65 ±2 mahu%
Tahke aine osakaal	ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	10 m ² /l (märg kiht 100 µm, kuiv kiht 65 µm).
Värvitoonid	Valge.
Lahusti	Vesi või TEKNOSOLV 1935.
Säilitamine	Ei tohi jäätuda. Ladustamise temp. + 10 - + 25 °C

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.
Pealekandmise meetod	TEKNOFILL 5700-09 käsitsi kasutamiseks.
Pealekandmine	Segada hoolikalt.
Värvimistingimused	Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +15 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Parim lõpptulemus saadakse, kui õhu temp. kuivamise ajal on +23 - +38 °C, õhu suht. niiskus on 50-70 % ja õhuvahetus on hea.
Lahustamine	Vajaduse korral võib lahjendada 0-5 % veega või tootega TEKNOSOLV 1935.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- kuiv lihvimiseks	Õhukest kihti (50-200 µm) võib lihvida 60 min pärast. Paksemate kihtide korral on kuivamisaeg 2-3 tundi. Kuumutamine kiirendab kuivamist.
Töövahendite pesu	Vesi või TEKNOSOLV 1935.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.