

TEKNOFILL 5700-09

Водоразбавляемая шпатлевка

TEKNOFILL 5700-09 является водоразбавляемой шпатлевкой для деревянных поверхностей.

Шпатлевка TEKNOFILL 5700-09 хорошо заполняет пазы и образует подлежащую шлифовке поверхность.

До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Входные двери, Молдинги, Панели, Окна
Рекомендуемые поверхности	Твердые породы древесины, Заболонь
Содержание нелетучих веществ	65 ±2 объемных %
Общая масса нелетучих веществ	Прим. 1300 г/л
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 10 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Теоретический расход	10 м ² /л (мокрая пленка 100 мкм, сухая пленка 65 мкм).
Цвета	Белый.
Разбавитель	Вода или TEKNOSOLV 1935.
Хранение	Защищать от мороза. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10 °C - +25 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 %.
Способ нанесения	TEKNOFILL 5700-09 предназначена для нанесения руками.
Нанесение	Материал тщательно перемешать перед нанесением.

Условия нанесения

Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +15 °С, относительная влажность воздуха ниже 80 %. Наилучший результат будет достигнут, когда температура воздуха +23 - +38 °С, относительная влажность воздуха 50 - 70 % и вентиляция хорошая.

Разбавление

При необходимости шпатлевку разбавить на 0 - 5 % водой или TEKNOSOLV 1935.

Время высыхания

+23 °С / 50 % RH

- для шлифования

При небольших толщинах пленки (50-200 мкм) шпатлевку можно шлифовать примерно через 60 мин. При нанесенных более толстых слоях, время сушки составит ок. 2-3 часов. Сушка в печи ускоряет высыхание.

Очистка

Вода или TEKNOSOLV 1935.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**Безопасность и меры
предосторожности**

См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.