# TEKNOFLOOR AQUA ARCO 1437-05




## Vesiohenteinen yksikomponenttinen lattialakka sisäkäyttöön

TEKNOFLOOR AQUA ARCO 1437-05 on vesiohenteinen, erittäin hyvin kulutusta kestävä yksikomponenttinen lakka parkettilattioiden ja lankkulattioiden vähäpäästöiseen ja hajuttomaan käsittelyyn. Tuote jättää puupinnalle erittäin luonnollisen, kovavahaöljyttyä pintaa muistuttavan mattapinnan. TEKNOFLOOR ARCO 1437-05 on vaivaton levittää, ja se muodostaa tasaisen, hienostuneen lopputuloksen. Tuote kestää valoa ja on kellastumaton.

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Käyttökohteet** | Lattiat |
| **Sideaine** | Polyuretaani |
| **Kuiva-ainepitoisuus** | N. 32 paino-% |
| **Teoreettinen riittoisuus** | 120 g/m²; 8.3 m²/kg |
| **Värisävyt** | Väritön. |
| **Kiilto (60°)** | 5 |
| **Tiheys** | N. 1,04 g/ml |
| **Varastointi** | Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. |

## KÄYTTÖOHJEET

| | |
|---|---|
| **Pinnan esikäsittely** | Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön. Pinnoitteen poisto: hionta |
| **Levitysmenetelmä** | Sivellin, Tela<br>Huollettaessa tai pinnoitettaessa eksoottisia puulajeja suosittelemme käyttämään TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00:aa.<br><br>Älä käytä päärynäpuulle ilman pohjamaalia. Saattaa aiheuttaa vikoja kalvonmuodostuksessa.<br><br>Käsiteltäessä tummia puulajeja ota huomioon tekninen ohjemme VTM 5564 "Valkoiset värjäymät" koskien lakattujen, tummien puulattioiden sauma-alueita. |

**Käsittely**

Sekoita tai ravista tuotetta huolellisesti usean minuutin ajan ennen jokaista käyttökertaa, tarvittaessa koneellisesti.

| KÄSITTELY-YHDISTELMÄ | | |
|---|---|---|
| Parkettipinnan tehostaminen | | |
| | Tuote | Käyttömäärä |
| Pohjalakka | TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300 | 120 g/m² |
| tai | TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510 | 120 g/m² |
| Päällelakkaus | TEKNOFLOOR AQUA ARCO 1437 | 120 g/m² |
| Välihionta | Karkeus 120-150 | |
| Päällelakkaus | TEKNOFLOOR AQUA ARCO 1437 | 120 g/m² |
| Pintakuviota korostamaton parketti | | |
| | Tuote | Käyttömäärä |
| Pohjalakka | TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338 | 120 g/m² |
| tai | TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538 | 120 g/m² |
| Päällelakkaus | TEKNOFLOOR AQUA ARCO 1437 | 120 g/m² |
| Välihionta | Karkeus 120-150 | |
| Päällelakkaus | TEKNOFLOOR AQUA ARCO 1437 | 120 g/m² |
| Olkaa ystävällisesti yhteydessä edustajaamme saadaksenne lisäohjeita. | | |

**Käsittelyolosuhteet**

Optimaalinen ympäristön ja tuotteen lämpötila: 15–25 °C. Älä käsittele alle +10 °C:een lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila pinnan ja kohteen työstämiseen: +18–22 °C. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Laita lattialämmitys pois päältä riittävän aikaisin.

**Kuivumisaika** +23 °C / 65% RH

**- pölykuiva** 2 h

**- päällemaalattavissa** 4 h

**- hiottavissa** 4 h

**- läpikuiva** 7 d

Käytettäessä liukumattomalla pohjalla varustettua mattoa on varmistettava, että matto on käsitelty vesiohenteisille pinnoitteille soveltuvalla materiaalilla (ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan).

**Välineiden pesu**

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen. Vesi, VERDÜNNER 1000-98.

## TURVALLISUUS

**Varotoimet**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Ensiapu**

Suosittelemme henkilösuojainten käyttöä myös silloin, kun paikallisia määräyksiä ei olisikaan voimassa.

## LISÄTIETOJA

**Pinnan hoito**

Alku- ja huoltokäsittely: Aikaisintaan 3 viikon kovettumisen jälkeen RENSA FLOOR POLISH 4580:lla.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.