# TEKNOFLOOR AQUA DIAMOND 4560-20




## Vernis vitrificateur monocomposant, diluable à l'eau, pour l'intérieur

TEKNOFLOOR AQUA DIAMOND 4560-20 est un vernis vitrificateur de sol monocomposant, diluable à l'eau, hautement résistant à l'abrasion, pour le traitement à faibles émissions et inodore de pratiquement tous types de bois tendres et durs. Le produit tient bien à la lumière et au jaunissement.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Certificats, agréments et classification** | Étiquette environnementale suisse UE II, classe C, EN 71-3 |
| **Domaines d'application** | Planchers |
| **Support recommandé** | Bois |
| **Matières solides** | Env. 30% du poids |
| **Composé organique volatil (COV)** | Env. 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique. |
| **Rendement superficiel théorique** | 120 g/m²; 8,3 m²/kg |
| **Gamme de couleurs** | Incolore. |
| **Brillance (60°)** | 20 |
| **Densité** | Env. 1,02 g/ml |
| **Stockage** | La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. |

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

| | |
|---|---|
| **Préparation de la surface** | Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. |

**Méthode d'application**

Brosse, Rouleau
En cas de rénovation et de traitement de bois exotiques, nous recommandons d'utiliser le fond pour parquets TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00.

Ne pas utiliser sans couche de fond sur du bois de poirier. Risque de destruction du film.

En cas d'utilisation sur des bois foncés, veuillez tenir compte de notre fiche procédurale VTM 5564 "Aspect blanchâtre au niveau des joints sur les sols en bois foncés vitrifiés".

**Application**

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

| CONSEILS D'APPLICATION | | |
|---|---|---|
| Parquet intensifiant | | |
| | Produit | Quantité appliquée |
| Couche de fond | TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300 | 125 g/m² |
| ou | TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510 | 120 g/m² |
| Revernissage | TEKNOFLOOR AQUA DIAMOND 4560 | 120 g/m² |
| Ponçage intermédiaire | Au grain 120-150 | |
| Revernissage | TEKNOFLOOR AQUA DIAMOND 4560 | 120 g/m² |
| Parquet non intensifiant | | |
| | Produit | Quantité appliquée |
| Couche de fond | TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338 | 125 g/m² |
| ou | TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538 | 120 g/m² |
| Revernissage | TEKNOFLOOR AQUA DIAMOND 4560 | 120 g/m² |
| Ponçage intermédiaire | Au grain 120-150 | |
| Revernissage | TEKNOFLOOR AQUA DIAMOND 4560 | 120 g/m² |
| Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition. | | |

**Conditions d'application**

Température ambiante et de produit optimale: 15-25°C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10°C. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre: +18-22°C. L'application en plein soleil est à éviter. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.

**Temps de séchage**

+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)

**- exempt de poussière**

2 h

**- recouvrable**

4 h

**- apte au sablage**

4 h

**- entièrement sec**

7 j
En cas d'utilisation de supports de tapis antidérapants, veiller à n'utiliser que les qualités convenant aux vernis aqueux (demande auprès du fournisseur ou fabricant).

**Nettoyage**

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. VERDÜNNER 1000-98 ou OWEDUR 3502-98.

## SANTE ET SECURITE

**Mesures de sécurité et de précaution** Voir la Fiche de Données de Sécurité.

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Instructions de maintenance** Premier entretien et entretien régulier: au plus tôt après 3 semaines de durcissement avec RENSA FLOOR POLISH 4580.

Vous trouverez d'autres informations sur les traitements de surface de sols en bois et leur utilisation sur le site Internet www.parkett-verband.ch.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.