TEKNOFLOOR AQUA DUST BINDER 0440-00



Wasserverdünnbares Holzstaubbindemittel zur Herstellung von Spachtelmassen für den Innenbereich

TEKNOFLOOR AQUA DUST BINDER 0440-00 ist ein wasserverdünnbares, zähelastisches Holzstaubbindemittel (Fugenkittlösung) zur Herstellung von Spachtelmassen und "Flüssig Holz". Das Produkt zeichnet sich durch eine schneller Trocknung und gute Schleifbarkeit aus.

TECHNISCHE DATEN

Zertifikate, Zulassungen und Klassifikation	Schweizer Umweltetikette UE II, Klasse B, EMICODE EC 2
Anwendungsbereich	Fußboden
Empfohlenes Substrat	Holz
Festkörpergehalt	Ca. 12 Gew.-%
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	Ca. 50 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
Farbtöne	Farblos.
Dichte	ca. 1,01 g/ml
Lagerung	Bei Temperaturen von +5°C - +30°C lagern. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen

Auftragsverfahren	Spachtel Nur bis maximale Fugenbreite von 2 mm anwenden. In einem Behälter TEKNOFLOOR AQUA DUST BINDER 0440-00 vorlegen, Holzschleifstaub mit Spachtel einrühren. Je nach gewünschter Konsistenz, Holzstaub oder TEKNOFLOOR AQUA DUST BINDER 0440-00 beigeben. Mischungsverhältnis: 15-20 g Holzstaub mit 100 g Holzstaubbindemittel mischen. Verbrauch: 40-50 g gemischte Holzstaubmasse reicht für ca. 1 m² Fläche. Je nach Art und Umfang der Fugen und Vertiefungen kann der Verbrauch deutlich variieren. Spachteln, Schleifen. Danach mit allen Parkett-Grundierungen und/oder allen wasserverdünnbaren Parkett-Lack-Systemen, Ölen sowie lösemittelhaltigen Parkettsiegeln überarbeitbar. Bewirkt keine Verfärbungen gegenüber Hölzern.
Auftragen	Produkt vor jedem Gebrauch mehrere Minuten gut, ggf. maschinell, aufrühren oder schütteln.

AUFBAUBERATUNG		
Rohes Parkett		
	Produkt	
Abspachteln	TEKNOFLOOR AQUA DUST BINDER 0440-00 (15-20 g Holzstaub mit 100 g TEKNOFLOOR AQUA DUST BINDER 0440-00 mischen)	ca. 40-50 g MIschung/m² je nach Art und Umfang der Fugen und Vertiefungen

Arbeitsbedingungen	Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten. Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: +18-22°C. Vermeiden Sie eine Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Trocknungszeit	+23°C / 65% RH
- staubtrocken	60 min
- überlackierbar	1-2 h
- schleiftrocken	1-2 h
Reinigung	Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung. VERDÜNNER 1000-98

SCHUTZMASSNAHMEN

Sicherheitsmassnahmen	Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Erste Hilfe	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

SONSTIGES

Oberflächenpflege	Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.