TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600-05



Wasserverdünnbarer 2K-Versiegelungslack für Bodenbeläge aus Holz, Kork, Linoleum und PVC

TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600-05 ist eine hochflexible und widerstandsfähige 2K-Parkettversiegelung für Bodenbeläge aus Holz, Kork, Linoleum und PVC. Das Produkt eignet zudem als Renovierungsanstrich für Altbeschichtungen. TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600-05 überzeugt durch eine hoch kratzfeste, matte bis stumpfmatte Oberfläche, welche licht- und vergilbungsbeständig ist. Durch die leicht aufhellende Wirkung sowie die blickwinkelunabhängige Mattierung wird die Natürlichkeit des Untergrundes zusätzlich betont.

TECHNISCHE DATEN

Zertifikate, Zulassungen und Klassifikation	Schweizer Umweltetikette UE II, Klasse C, EMICODE EC 1 Plus, EN 71-3
Anwendungsbereich	Fußboden
Empfohlenes Substrat	Kork, Linoleum, PVC (Polyvinylchlorid), Holz
Bindemittel	Polyurethan
Festkörpergehalt	Ca. 31 Gew.-%
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	Ca. 70 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
Theoretischer Verbrauch	120 g/m²; 8,3 m²/kg
Farbtöne	Farblos.
Glanzgrad (60°)	5
Härter	Härter mehrere Minuten maschinell einrühren. Komp. B: TEKNOFLOOR AQUA HARDENER 4545-99
Mischungsverhältnis (A:B)	10:1 Gewichtsteil / Gewichtsteile
Topfzeit, +23°C	2-3 h
Dichte	ca. 1,03 g/ml
Lagerung	Bei Temperaturen von +5°C - +30°C lagern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen
Auftragsverfahren	Pinsel, Farbrolle Bei Räuchereiche und Exotenhölzern empfehlen wir zur besseren Isolierung des Untergrundes den Einsatz unserer Produkte TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500 mit TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00 (Weissbruch). Bei Renovationen von hellen Hölzern empfehlen wir zur besseren Isolierung des Untergrundes den Einsatz von TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00 oder TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338-00. Nicht ohne Grundierung auf Birnbaumholz anwenden. Gefahr von Verfilmungsstörung. Bitte Beachten Sie bei der Verwendung auf dunklen Hölzern unser VTM 5564 "Weissliche Auszeichnungen" im Fugenbereich versiegelter dunkler Holzböden.
Auftragen	Produkt vor jedem Gebrauch mehrere Minuten gut, ggf. maschinell, aufrühren oder schütteln.

AUFBAUBERATUNG		
Parkett anfeuernd		
	Produkt	Auftragsmenge
Grundierung	TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300	125 g/m²
oder	TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510	125 g/m²
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Zwischenschliff	Mit Korn 120-150	
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Parkett nicht anfeuernd		
	Produkt	Auftragsmenge
Grundierung	TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338	125 g/m²
oder	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538	125 g/m²
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Zwischenschliff	Mit Korn 120-150	
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Kork		
	Produkt	Auftragsmenge
Grundierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	125 g/m²
Zwischenschliff	Mit Korn 120-150	
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	125 g/m²
Linoleum & PVC		
	Produkt	Auftragsmenge
Vorbehandlung	RENSA PRO CLEAN 4582	
Anschleifen	Mit Korn 150	
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Zwischenschliff	Mit Korn 150	
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Renovierung von Linoleum & PVC		
	Produkt	Auftragsmenge
Vorbehandlung	RENSA PRO CLEAN 4582	
Anschleifen	Mit Korn 150	
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Zwischenschliff	Mit Korn 240	
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Reinigung & Pflege		
Reinigung	Mit RENSA PRO CLEAN 4582 Gelöster Schmutz mit sauberem, feuchtem Baumwolltuch vollständig entfernen. Fläche trocknen lassen.	
Erstpflege	Mit RENSA FLOOR POLISH 4580 unverdünnt, für größere Flächen maximal 20 % mit Wasser verdünnen.	
Unterhaltspflege	Mit 2% RENSA FLOOR POLISH 4580 im Wischwasser	
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie bitte unsere Anwendungstechnik.		

Arbeitsbedingungen

Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten. Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: +18-22°C. Vermeiden Sie eine Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.

Trocknungszeit	+23°C / 50 % RH (Trockenschicht 20 µm)
- staubtrocken	2 h
- überlackierbar	4 h
- schleiftrocken	4 h
- durchgetrocknet	7 d Bei der Verwendung von rutschfesten Teppichunterlagen ist darauf zu achten, dass nur wasserlackgeeignete Qualitäten eingesetzt werden (Anfrage beim Lieferant bzw. Hersteller).
Reinigung	Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung. VERDÜNNER 1000-98

SCHUTZMASSNAHMEN

Sicherheitsmassnahmen	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Erste Hilfe	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

SONSTIGES

Oberflächenpflege	Erst- und Unterhaltspflege: Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit RENSA FLOOR POLISH 4580. Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.