TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600-05



Vesiohenteinen 2K-lakka puusta, korkista, linoleumista ja PVC:stä valmistetuille lattiapäällysteille

TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600-05 on erittäin joustava ja kestävä kaksikomponenttinen parkettilakka puusta, korkista, linoleumista ja PVC:stä valmistetuille lattiapäällysteille. Tuote soveltuu myös vanhojen pinnoitteiden korjaukseen. TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600-05 muodostaa erittäin naarmuuntumattoman ja himmeän pinnan, joka kestää valoa ja kellastumista. Pinnoitteen hieman kirkastava vaikutus ja katselukulmasta riippumaton mattapinta korostavat alustan luonnollisuutta.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät, sertifikaatit ja luokitus	Sveitsiläinen ympäristömerkki UE II, luokka C, EMICODE EC 1 Plus, EN 71-3
Käyttökohteet	Lattiat
Alustasuositus	Korkki, Linoleumi, PVC, Puu
Sideaine	Polyuretaani
Kuiva-ainepitoisuus	N. 31 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 70 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	120 g/m²; 8,3 m²/kg
Värisävyt	Väritön.
Kiilto (60°)	5
Kovete	Sekoita kovete joukkoon koneellisesti usean minuutin ajan. Comp. B: TEKNOFLOOR AQUA HARDENER 4545-99
Sekoitussuhde (A:B)	10:1 paino-osaa
Käyttöaika, +23 °C	2-3 h
Tiheys	N. 1,03 g/ml
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön. Pinnoitteen poisto: hionta

Levitysmenetelmä	Sivellin, Tela Savutammelle ja eksoottisille puulajeille suosittelemme käyttämään tuotteitamme TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500 yhdessä TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00:n kanssa alustan paremman eristyksen saavuttamiseksi (hiushalkeilun estämiseksi). Vaaleiden puulajien kunnostukseen suosittelemme käyttämään tuotteitamme TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00 tai TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338-00 alustan paremman eristyksen saavuttamiseksi. Älä käytä päärynäpuulle ilman pohjamaalia. Saattaa aiheuttaa vikoja kalvonmuodostuksessa. Kun käytät tummia puulajeja, huomioi meidän VTM 5564 "Valkoiset tahrat" lakattujen tummien puulattioiden saumakohdassa
Käsittely	Sekoita tai ravista tuotetta huolellisesti usean minuutin ajan ennen jokaista käyttökertaa, tarvittaessa koneellisesti.

KÄSITTELY-YHDISTELMÄ		
Korostaa parkettilattian luonnollista rakennetta		
	Tuote	Käyttömäärä
Pohjalakka	TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300	125 g/m²
tai	TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510	125 g/m²
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Välihionta	Karkeus 120-150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Ei korosta parkettilattian rakennetta		
	Tuote	Käyttömäärä
Pohjalakka	TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338	125 g/m²
tai	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538	125 g/m²
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Välihionta	Karkeus 120-150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Korkki		
	Tuote	Käyttömäärä
Pohjalakka	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	125 g/m²
Välihionta	Karkeus 120-150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	125 g/m²
Linoleumi ja PVC		
	Tuote	Käyttömäärä
Esikäsittely	RENSA PRO CLEAN 4582	
Hionta	Karkeus 150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Välihionta	Karkeus 150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Linoleumin ja PVC:n huolto		
	Tuote	Käyttömäärä
Esikäsittely	RENSA PRO CLEAN 4582	
Hionta	Karkeus 150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Välihionta	Karkeus 240	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA FEYSTAR 6600	120 g/m²
Puhdistus ja hoito		
Puhdistus	RENSA PRO CLEAN 4582:lla Poista liuennut lika puhtaalla, kostealla puuvillaliinalla. Anna pinnan kuivua.	
Alkupuhdistus ja -hoito	Ohentamattomalla RENSA FLOOR POLISH 4580:lla, suurille pinnoille ohennettuna vedellä maks. 20 %.	
Huolto	Huolto moppaamalla: Lisää 2% RENSA FLOOR POLISH 4580:aa moppausveteen.	
Olkaa ystävällisesti yhteydessä edustajaamme saadaksenne lisäohjeita.		

Käsittelyolosuhteet

Optimaalinen ympäristön ja tuotteen lämpötila: 15–25 °C. Älä käsittele alle +10 °C:een lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila pinnan ja kohteen työstämiseen: +18–22 °C. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Laita lattialämmitys pois päältä riittävän aikaisin.

Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH (kuivakalvo 20 µm)
- pölykuiva	2 h
- päällemaalattavissa	4 h
- hiottavissa	4 h
- läpikuiva	7 d
	Käytettäessä liukumattomalla pohjalla varustettua mattoa on varmistettava, että matto on käsitelty vesiohenteisille pinnoitteille soveltuvalla materiaalilla (ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan).
Välineiden pesu	Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen. VERDÜNNER 1000-98

TURVALLISUUS

Varotoimet	Katso käyttöturvallisuustiedote.
Ensiapu	Suosittelemme henkilösuojainten käyttöä myös silloin, kun paikallisia määräyksiä ei olisikaan voimassa.

LISÄTIETOJA

Pinnan hoito	Alku- ja huoltokäsittely: Aikaisintaan 3 viikon kovettumisen jälkeen RENSA FLOOR POLISH 4580:lla.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.