TEKNOFLOOR AQUA GAP 1435-00



Wasserbasierte, gebrauchsfertige Spachtelmasse für Parkettböden und Holzarbeiten

TEKNOFLOOR AQUA GAP 1435-00 ist eine wasserbasierte, gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Fugen in Parkett- und Holzböden sowie für andere Holzarbeiten vor dem Schleifen und Auftragen von wasserbasierten Grundierungen oder Decklacken. Das Produkt zeichnet sich durch seine schnellen Trocknungseigenschaften und gute Schleifbarkeit aus.

TECHNISCHE DATEN

Zertifikate, Zulassungen und Klassifikation	M1-Klassifizierung, Schweizer Umweltetikette UE II, Klasse B
Anwendungsbereich	Fußboden
Festkörpergehalt	Ca. 75 Gew.-%
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	Ca. 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
Praktischer Verbrauch	Ca. 8 m²/l, je nach Art und Ausmaß der Fugen und Vertiefungen.
Farbtöne	Birke. Eiche.
Dichte	ca. 1,5 g/ml
Lagerung	Bei Temperaturen von +5°C - +30°C lagern. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen

Auftragsverfahren	Spachtel/Stahlkelle: Mischen Sie die Spachtelmasse im Behälter mit einem Rührquirl und geben Sie die benötigte Menge auf den Boden. Bei zu dickflüssiger Konsistenz mit Grundierlack verdünnen. Bei zu dünnflüssiger Konsistenz etwas Schleifstaub hinzufügen. Verteilen Sie die Spachtelmasse mit einer Stahlkelle in kreuzförmigen Bewegungen. Bei Bedarf wiederholen. Spachteln, schleifen: Kann anschließend mit allen Parkettgrundierungen und/oder allen wasserlöslichen Parkettbeschichtungssystemen überarbeitet werden. Verursacht keine Verfärbungen auf dem Holz.
Arbeitsbedingungen	Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten. Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: +18-22°C. Vermeiden Sie eine Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Trocknungszeit	+23°C / 65% RH
- staubtrocken	15 min
- überlackierbar	15-30 min, größere Abstände 1 Tag
- schleiftrocken	15-30 min, größere Abstände 1 Tag
Reinigung	Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung. Wasser, RENSA BRUSH.

SCHUTZMASSNAHMEN

Sicherheitsmassnahmen	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Erste Hilfe	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.