TEKNOFLOOR AQUA GAP 1435-00



Mastic à base d'eau prêt à l'emploi pour parquets et applications sur bois.

TEKNOFLOOR AQUA GAP 1435-00 est un mastic à base d'eau prêt à l'emploi destiné à combler les joints des parquets et des planchers en bois, ainsi qu'à d'autres applications sur bois avant le ponçage et l'application d'un apprêt ou d'une couche de finition à base d'eau. Le produit se caractérise par son séchage rapide et sa facilité de ponçage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Certificats, agréments et classification	La classification M1, Étiquette environnementale suisse UE II, classe B
Domaines d'application	Planchers
Matières solides	Env. 75% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement	Environ 8 m²/l, selon le type et l'étendue des joints et des bosses.
Gamme de couleurs	Bouleau. Chêne.
Densité	Env. 1,5 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage

Méthode d'application	Spatule/truelle en acier : Mélangez le mastic dans le récipient à l'aide d'une pale de mélange et versez la quantité nécessaire sur le sol. Si le mastic est trop épais, diluez-le avec une laque d'apprêt. S'il est trop liquide, ajoutez un peu de sciure. Étalez le mastic à l'aide d'une truelle en acier en effectuant des mouvements croisés. Répétez l'opération si nécessaire. Remplissage à la truelle, ponçage : Peut être retravaillé ultérieurement avec tous les apprêts pour parquet et/ou tous les systèmes de revêtement pour parquet solubles dans l'eau. Ne provoque pas de décoloration du bois.
Conditions d'application	Température ambiante et de produit optimale: 15-25°C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10°C. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre: +18-22°C. L'application en plein soleil est à éviter. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Temps de séchage	+23°C / 65% RH
- exempt de poussière	15 min
- recouvrable	15-30 min, joints plus larges 1 jour
- apte au sablage	15-30 min, joints plus larges 1 jour
Nettoyage	Laver l'équipement immédiatement après utilisation. Eau, RENSA BRUSH.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution	Voir la Fiche de Données de Sécurité.
Premiers soins	Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur. CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.