TEKNOFLOOR AQUA GAP 1435-00



Vandens pagrindo glaistas, paruoštas naudoti parketo grindims ir medienos darbams

TEKNOFLOOR AQUA GAP 1435-00 yra vandens pagrindo, paruoštas naudoti glaistas, skirtas užpildyti tarpus parketo ir medinėse grindyse, taip pat naudojamas kitiems medienos darbams prieš šlifavimą ir vandens pagrindo grunto arba viršutinio sluoksnio padengimą. Produktas pasižymi greitu džiūvimu ir geromis šlifavimo savybėmis.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	M1 klasifikacija, Schweizer Umweltetikette UE II, klasė B (Šveicarija)
Taikymo sritys	Grindys
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 75 pagal svorį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	Apytikriai 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
Praktinė dažų išeiga	Apytiksliai 8 m²/l, priklausomai nuo tarpų ir defektų tipo bei dydžio.
Spalvų gama	Beržo. Ąžuolo.
Tankis	Apie 1,5 g/ml
Sandėliavimas	Laikymo temperatūra +5°C - +30°C. Laikykite indą sandariai uždarytą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Kiekvienas pagrindas turi būti gerai nuvalytas, sausas ir be riebalų bei aliejaus. Dangos pašalinimas: Šlifavimas

Dengimo būdas	Mentelė / plieninė glaistyklė: Sumaišykite glaistą pakuotėje naudodami grąžto maišyklę ir išpilkite reikiamą kiekį glaisto ant grindų. Jei glaistas per tirštas, praskieskite gruntiniu laku. Jei per skystas – įmaišykite šiek tiek šlifavimo dulkių. Paskirstykite glaistą plienine glaistykle kryžminiais judesiais. Jei reikia, pakartokite. Glaistymas mentele, šlifavimas: Po to paviršių galima dengti visais parketo gruntiniais lakais ir / arba visomis vandens pagrindo parketo dangų sistemomis. Nesukelia medienos spalvos pakitimo.
Dengimo sąlygos	Rekomenduojama aplinkos ir produkto temperatūra: +15°C – +25°C. Negalima dengti, jei mažiau nei +10°C. Ideali paviršiaus (grindų) temperatūra: +18°C – +22°C. Vengti tiesioginių saulės spindulių. Grindinis šildymas turi būti sureguliuotas iš anksto.
Džiūvimo trukmė	+23°C / 65% RH
- be dulkių	15 min
- perdažymas	15-30 min, platesni tarpai – 1 dieną
- tinka šlifuoti	15-30 min, platesni tarpai – 1 dieną
Valymas	Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite. Vanduo, RENSA BRUSH.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės	Žr. saugos duomenų lapas.
Pirmoji pagalba	Rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones net jei vietiniai teisės aktai to nereikalauja.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.