TEKNOFLOOR AQUA MINOPRIMER 6700-00



Wasserverdünnbare 1K-Grundierung für mineralische Untergründe im Innenbereich

TEKNOFLOOR AQUA MINOPRIMER 6700-00 ist eine wasserverdünnbare 1K-Grundierung mit hohem Eindringvermögen. Als wirksame Feuchtesperre kontrolliert sie das Saugverhalten des Estriches. Das Produkt bindet zuverlässig mit dem mineralischen Substrat und sorgt für einen tragfähigen Untergrund mit ausgezeichneter Haftvermittlung für den nachfolgenden Siegelaufbau. TEKNOFLOOR AQUA MINOPRIMER 6700-00 schafft eine gleichmäßige Optik, ohne dass die Oberfläche anfeuernd benetzt oder aufgehellt wird.

TECHNISCHE DATEN

Zertifikate, Zulassungen und Klassifikation	EMICODE EC 1
Anwendungsbereich	Fußboden
Empfohlenes Substrat	Anhydrit
Bindemittel	Acrylat
Festkörpergehalt	Ca. 32 Gew.-%
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	Ca. 61 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
Theoretischer Verbrauch	150 g/m²; 6,6 m²/kg
Farbtöne	Farblos.
Dichte	ca. 1,02 g/ml
Lagerung	Bei Temperaturen von +5 °C - +30 °C lagern. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen

Auftragsverfahren	Pinsel, Farbrolle Grundierte Flächen sind innerhalb von 48 Std. zu versiegeln. Der Verbrauch hängt stark vom Saugvermögen und der Porosität der Untergründe ab und kann deshalb variieren Nicht geeignet auf nicht saugenden Untergründen wie glattem Hartbeton etc. Nicht in Nasszellen anwenden.
Auftragen	Produkt vor jedem Gebrauch mehrere Minuten gut, ggf. maschinell, aufrühren oder schütteln.

AUFBAUBERATUNG		
Vorbereiteter, tragfähiger Untergrund für 1K-Aufbau		
	Produkt	Auftragsmenge
Grundierung	TEKNOFLOOR AQUA MINOPRIMER 6700-00	150 g/m²
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500	120 g/m²
Zwischenschliff	mittels grünem Pad (Marke sia)	
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500	120 g/m²
Vorbereiteter, tragfähiger Untergrund für 2K-Aufbau		
	Produkt	Auftragsmenge
Grundierung	TEKNOFLOOR AQUA MINOPRIMER 6700-00	150 g/m²
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA MINOTOP 6760-10	120 g/m²
Zwischenschliff	mittels grünem Pad (Marke sia)	
Überlackierung	TEKNOFLOOR AQUA MINOTOP 6760-10	120 g/m²
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie bitte unsere Anwendungstechnik.		

Arbeitsbedingungen	Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten. Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: +18-22°C. Vermeiden Sie eine Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Trocknungszeit	+23°C / 65% RH
- staubtrocken	60 min
- grifffest	1,5 h
- überlackierbar	2 h
Reinigung	Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung. Wasser, VERDÜNNER 1000-98.

SCHUTZMASSNAHMEN

Sicherheitsmassnahmen	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Erste Hilfe	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.