TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00



Vesialuseline, heledust rõhutav ühekomponentne parketikrunt

TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 on vesialuseline, väga elastne parketikrunt, mis ei rõhuta puidusüüd. Põranda veepõhiseks täitekruntimiseks. Toode on mõeldud peamiselt heledale puidule, sobib ka naturaalsele tammele. Vähendab külgservade kleepumist ja seetõttu laiade vuugipragude tekkimise ohtu.

TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	M1 klassifikatsioon, Schweizer Umweltetikette UE II, klass C (Šveits)
Tavaline kasutusvaldkond	põrand
Pinnasoovitus	puit
Sideaine	Akrülaat
Kuivainesisaldus	ca 30 massi-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	125 g/m²; 8 m²/kg
Värvitoonid	Värvitu.
Tihedus	ca 1,03 g/ml
Säilitamine	Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Säilitada tihedalt suletud anumates.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Aluspind peab olema hästi puhastatud, kuiv ning rasva- ja õlivaba. Katte eemaldamine: lihvimine
Pealekandmismeetod	pintsel, rull Renoveerimisel, suitsutamme ja eksootiliste puiduliikide puhul soovitame aluspinna tõhusamaks isoleerimiseks TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 asemel kasutada TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338-00. TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 kasutamisel krundina kasutage alati eraldi rulli. TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 ja parketi täitekrundid ei ole vedelas olekus omavahel ühilduvad. Segamise ajal tekivad klimbid.

Pealekandmine	Enne kasutamist sega või raputa toodet mitu minutit korralikult, vajadusel sega masinaga.

KATTEMEETODI SOOVITUS

Toores parkettpõrand

	Toode	Pealekantav kogus
Krunt	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538	125 g/m²
Ülekatmine	Pinnakate	120 g/m²
Vahelihv		
Ülekatmine	Pinnakate	120 g/m²

Lisateabe saamiseks palun pöörduge meie esindaja poole.

Värvimistingimused	Soovitatav ümbritseva keskkonna ja toote temperatuur: +15–25 °C. Mitte peale kanda alla +10 °C. Ideaalne pinna ja toote temperatuur pealekandmiseks: +18–22 °C. Vältida pealekandmist otsese päikesevalguse käes. Põrandaküttesüsteemid tuleb aegsasti eelnevalt reguleerida.
Kuivamisajad	+23 °C / 65% RH
- tolmukuiv	60 min
- pealevärvitav	4 h
Töövahendite pesu	Pese töövahendid kohe pärast kasutamist. Vesi, VERDÜNNER 1000-98.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud	Vt. ohutuskaarti.
Esmaabi	Soovitame kanda isikukaitsevahendeid isegi juhtudel, kui kohalikud eeskirjad puuduvad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtatavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.