# TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00




## Vesiohenteinen, kirkastava 1K-parkettipohjamaali

TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 on vesiohenteinen, erittäin elastinen, ei tummentava parkettipohjamaali. Täydelliseen lattialakkaukseenä täysin vesipohjaisesti. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti vaaleilla puulajeilla, mutta sitä voidaan käyttää myös luonnontammella. Vähentää taipumusta parkettisaumojen liimautumiseen ja se vähentää siten leveiden liitosten repeämien riskiä.

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Hyväksynnät, sertifikaatit ja luokitus** | M1-luokitus, Sveitsiläinen ympäristömerkki UE II, luokka C |
| **Käyttökohteet** | Lattiat |
| **Alustasuositus** | Puu |
| **Sideaine** | Akrylaatti |
| **Kuiva-ainepitoisuus** | N. 30 paino-% |
| **Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)** | N. 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan. |
| **Teoreettinen riittoisuus** | 125 g/m²; 8 m²/kg |
| **Värisävyt** | Väritön. |
| **Tiheys** | N. 1,03 g/ml |
| **Varastointi** | Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. |

## KÄYTTÖOHJEET

| | |
|---|---|
| **Pinnan esikäsittely** | Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön. Pinnoitteen poisto: hionta |

| | |
|---|---|
| **Levitysmenetelmä** | Sivellin, Tela<br>Peruskorjaustöissä, savutammella ja eksoottisilla puulajeilla suosittelemme käyttämään TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338-00:aa TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00:n sijaan, jotta aluslattia eristää paremmin. Käytä aina erillistä telaa pohjustukseen TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00:lla.<br><br>TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 ja parkettilakka eivät ole yhteensopivia keskenään nestemäisessä olomuodossaan. Sekoituksen aikana muodostuu koagulaatiota eli paakkuuntumista. |
| **Käsittely** | Sekoita tai ravista tuotetta huolellisesti usean minuutin ajan ennen jokaista käyttökertaa, tarvittaessa koneellisesti. |

| KÄSITTELY-YHDISTELMÄ | | |
|---|---|---|
| Käsittelemätön parketti | | |
| | Tuote | Käyttömäärä |
| Pohjalakka | TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538 | 125 g/m² |
| Päällelakkaus | Pintamaali/-lakka | 120 g/m² |
| Välihionta | | |
| Päällelakkaus | Pintamaali/-lakka | 120 g/m² |
| Olkaa ystävällisesti yhteydessä edustajaamme saadaksenne lisäohjeita. | | |

| | |
|---|---|
| **Käsittelyolosuhteet** | Optimaalinen ympäristön ja tuotteen lämpötila: 15–25 °C. Älä käsittele alle +10 °C:een lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila pinnan ja kohteen työstämiseen: +18–22 °C. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Laita lattialämmitys pois päältä riittävän aikaisin. |
| **Kuivumisaika** | +23 °C / 65% RH |
| **- pölykuiva** | 60 min |
| **- päällemaalattavissa** | 4 h |
| **Välineiden pesu** | Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen. Vesi, VERDÜNNER 1000-98. |

## TURVALLISUUS

| | |
|---|---|
| **Varotoimet** | Katso käyttöturvallisuustiedote. |
| **Ensiapu** | Suosittelemme henkilösuojainten käyttöä myös silloin, kun paikallisia määräyksiä ei olisikaan voimassa. |

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.