TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00



Vandens pagrindo, šviesininantis, vienkomponentis gruntas parketui

TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 yra vandens pagrindu pagamintas, labai elastingas parketo gruntas, kuris neakcentuoja medienos tekstūros. Skirtas puikiam grindų sandarinimui visiškai vandens pagrindu. Produktas daugiausia skirtas naudoti ant šviesios medienos, taip pat tinka natūraliai ąžuolo medienai. Sumažina medžiagos sukibimą ties kraštais, todėl sumažėja tikimybė, kad atsiras platūs sujungimų įtrūkimai (vadinamosios „blokų“ įtrūkos).

TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	M1 klasifikacija, Schweizer Umweltetikette UE II, klasė C (Šveicarija)
Taikymo sritys	Grindys
Rekomenduojamas paviršius	Mediena
Rišamoji medžiaga	Akrilatas
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 30 pagal svorį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	Apytikriai 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
Teorinė išeiga	125 g/m²; 8 m²/kg
Spalvų gama	Bespalvis.
Tankis	Apie 1,03 g/ml
Sandėliavimas	Laikymo temperatūra +5°C - +30°C. Laikykite indą sandariai uždarytą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Kiekvienas pagrindas turi būti gerai nuvalytas, sausas ir be riebalų bei aliejaus. Dangos pašalinimas: Šlifavimas

Dengimo būdas	Teptuku, Voleliu Renovacijai, dūminiam ąžuolo ir egzotinių medienos rūšių apdailai rekomenduojame naudoti TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338-00 vietoj TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00, kad būtų užtikrintas efektyvesnis pagrindo izoliavimas. Naudojant TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 kaip gruntą, visada naudokite atskirą volelį. TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 ir parketo sandarinimo lakai (dangos) skystoje būsenoje tarpusavyje nesuderinami. Maišant jie sureaguoja ir susidaro gumulėliai.
Dengimas	Prieš naudojimą produktą reikia gerai maišyti arba purtyti kelias minutes, jei reikia – naudojant mechaninį maišytuvą.

DENGIMO PATARIMAI		
Neapdorotas parketas		
	Produktas	Naudojamas kiekis
Gruntas	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538	125 g/m²
Perdažymas	Viršutinis sluoksnis	120 g/m²
Tarpinis šlifavimas		
Perdažymas	Viršutinis sluoksnis	120 g/m²
Dėl papildomų taikymo pasiūlymų kreipkitės į mūsų atstovą.		

Dengimo sąlygos	Rekomenduojama aplinkos ir produkto temperatūra: +15°C – +25°C. Negalima dengti, jei mažiau nei +10°C. Ideali paviršiaus (grindų) temperatūra: +18°C – +22°C. Vengti tiesioginių saulės spindulių. Grindinis šildymas turi būti sureguliuotas iš anksto.
Džiūvimo trukmė	+23°C / 65% RH
- be dulkių	60 min
- perdažymas	4 h
Valymas	Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite. Vanduo, VERDÜNNER 1000-98.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės	Žr. saugos duomenų lapas.
Pirmoji pagalba	Rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones net jei vietiniai teisės aktai to nereikalauja.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.