TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00



Wodorozcieńczalny, rozjaśniający 1-składnikowy podkład do parkietu

TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 to wodorozcieńczalny, wysoce elastyczny podkład do parkietu, który nie podkreśla rysunku drewna. Przeznaczony jest do perfekcyjnego uszczelniania podłóg na całkowicie wodnej bazie. Produkt został opracowany głównie do jasnych gatunków drewna, ale nadaje się również do naturalnego dębu. Zmniejsza tendencję do sklejania krawędzi, a tym samym ogranicza ryzyko powstawania szerokich pęknięć blokowych.

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Klasyfikacja M1, Szwajcarska etykieta środowiskowa UE II, klasa C
Zastosowanie	Podłogi
Zalecane podłoże	Drewno
Spoiwo	Produkt akrylowy
Zawartość części stałych	Około 30 % wagowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 78 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Wydajność teoretyczna	125 g/m²; 8 m²/kg
Kolory	Bezbarwny.
Gęstość	Około 1,03 g/ml
Przechowywanie	Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Każde podłoże musi być dobrze oczyszczone, suche, wolne od tłuszczu i oleju. Usuwanie powłoki: Zeszlifowanie

Metoda nanoszenia	Pędzel, Wałek W przypadku renowacji, dębu wędzonego i drewna egzotycznego zalecamy stosowanie środka TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338-00 zamiast TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 dla lepszej izolacji podłoża. Do gruntowania przy użyciu TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 należy zawsze używać osobnego wałka. TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00 i uszczelniacz do parkietu nie są ze sobą kompatybilne w stanie płynnym. Podczas mieszania tworzą się koagulaty.
Nanoszenie	Przed użyciem produkt należy dobrze rozmieszać, w razie potrzeby maszynowo, lub wstrząsnąć.

SPOSÓB NANOSZENIA		
Surowy parkiet		
	Produkt	Stosowana ilość
Podkład	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538	125 g/m²
Lakierowanie	Warstwa nawierzchniowa	120 g/m²
Szlifowanie międzywarstwowe		
Lakierowanie	Warstwa nawierzchniowa	120 g/m²
W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania, należy kontaktować się z naszym działem technicznym.		

Warunki podczas malowania	Optymalna temperatura otoczenia i produktu: 15–25 °C. Nie aplikować w temperaturze poniżej +10 °C. Idealna temperatura powierzchni i obiektu do aplikacji: +18–22 °C. Unikać aplikacji w bezpośrednim nasłonecznieniu. Odpowiednio wcześniej wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
Czasy schnięcia	+23 °C / 65% RH
- pyłosuchość	60 min
- kolejna warstwa	4 h
Czyszczenie	Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu. Woda, VERDÜNNER 1000-98.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności	Patrz Karta Charakterystyki.
Pierwsza pomoc	Zalecamy noszenie osobistej odzieży ochronnej nawet, gdy nie obowiązują lokalne przepisy.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.