

TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432-10

Vandens pagrindo 2 komponentų poliuretano (2K PU) sandarinimo danga vidaus naudojimui



TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432-10 yra vandens pagrindo, labai atspari trinčiai 2 komponentų poliuretano (2K PU) grindų sandarinimo danga, skirta mažo emisijos lygio apdorojimui praktiškai visų minkštųjų ir kietųjų medžių rūšių. Produktas yra atsparus šviesai ir geltonavimui.

Skirta grindims, patiriančioms didelį nusidėvėjimą, pavyzdžiui, sporto salėse ir viešose patalpose. Atitinka DIN 18032-2 ir EN 14904 trinties reikalavimus sporto salėms. Produktas netinka deimantinės eglės (diamond pine) ir cheminiu būdu apdorotos medienos, pvz., rūkyto ąžuolo, lakavimui.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	M1 klasifikacija
Taikymo sritys	Grindys
Rekomenduojamas paviršius	Korkas, Mediena
Rišamoji medžiaga	Poliuretanai
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 30 pagal svorį %
Lakieji organiniai junginiai (LOI)	Apytikriai 43 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOI vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
Teorinė išeiga	120 g/m ² ; 8,3 m ² /kg (tepant voleliu arba teptuku) 40 g/m ² ; 25 m ² /kg (tepant plienine glaistykle, priežiūriniam lakavimui)
Spalvų gama	Bespalvis.
Blizgumas (60°)	10
Kietiklis	Mechaniniu būdu maišykite su kietikliu kelias minutes. Komp. B: TEKNOFLOOR AQUA HARDENER 4550-99
Maišymo proporcija (A:B)	10:1 pagal svorį
Laikymo trukmė, 23°C	5-6 h
Tankis	Apie 1,05 g/ml
Sandėliavimas	Laikymo temperatūra +5°C - +30°C. Laikykite indą sandariai uždarytą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Kiekvienas pagrindas turi būti gerai nuvalytas, sausas ir be riebalų bei aliejaus. Dangos pašalinimas: Šlifavimas
------------------------------	--

Dengimo būdas

Teptuku, Voleliu, Mentele

Rūkyto ąžuolo ir egzotinių medžių atveju rekomenduojame naudoti mūsų produktus TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500 kartu su TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00, siekiant geresnės pagrindo izoliacijos (įtrūkimų prevencijai). Šviesios medienos renovacijos atveju rekomenduojame naudoti TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00 arba TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338-00, kad pagerintumėte pagrindo izoliaciją.

Nenaudokite ant kriaušės medienos be grunto. Kyla dangos defektų rizika.

Naudojant tamsią medieną, prašome vadovautis mūsų VTM 5564 „Baltos dėmės“ instrukcijomis, susijusiomis su plotais aplink sujungimus, uždengtus tamsios medienos grindyse.

Dengimas

Prieš naudojimą produktą reikia gerai maišyti arba purtyti kelias minutes, jei reikia – naudojant mechaninį maišytuvą.

DENGIMO PATARIMAI		
Išryškina natūralią parketo grindų teksūrą		
	Produktas	Naudojamas kiekis
Gruntas	TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300	125 g/m²
arba	TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510	125 g/m²
Perdažymas	TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432	120 g/m²
Tarpinis šlifavimas	Slifavimo popieriaus grūdėtumas 120-150	
Perdažymas	TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432	120 g/m²
Neišryškina parketo grindų tekstūros		
	Produktas	Naudojamas kiekis
Gruntas	TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338	125 g/m²
arba	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538	125 g/m²
Perdažymas	TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432	120 g/m²
Tarpinis šlifavimas	Slifavimo popieriaus grūdėtumas 120-150	
Perdažymas	TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432	120 g/m²
Kamštinė medžiaga		
	Produktas	Naudojamas kiekis
Gruntas	TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432	125 g/m²
Tarpinis šlifavimas	Slifavimo popieriaus grūdėtumas 120-150	
Perdažymas	TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432	125 g/m²
Valymas ir priežiūra		
Valymas	Su RENSA PRO CLEAN 4582	
	Pašalinkite ištirpusią nešvarumą visiškai švariui, drėgnu medvilniniu skudurėliu. Leiskite paviršiui išdžiūti.	
Pradinė priežiūra	Su RENSA FLOOR POLISH 4580 neskiedžiant, didesniems paviršiams skieskite ne daugiau kaip 20 % vandeniu.	
Priežiūra	Priežiūra valant grindis šluoste: Naudokite 2 % RENSA FLOOR POLISH 4580 praskiedus valymo vandenyje.	
Dėl papildomų taikymo pasiūlymų kreipkitės į mūsų atstovą.		

Dengimo sąlygos

Rekomenduojama aplinkos ir produkto temperatūra: +15°C – +25°C. Negalima dengti, jei mažiau nei +10°C. Ideali paviršiaus (grindų) temperatūra: +18°C – +22°C. Vengti tiesioginių saulės spindulių. Grindinis šildymas turi būti sureguliuotas iš anksto.

Džiūvimo trukmė

+23°C / 50% RH

- be dulkių

2 h (15 min plienine glaistykle tepant)

- perdažymas

2-4 h (15-30 min plienine glaistykle tepant)

- tinka šlifuoti

4 h (30 min plienine glaistykle tepant)

- gerai išdžiūna

7 dienos (7 dienos plienine glaistykle tepant)

Naudojant neslystančias kiliminės dangos pagalvėles, užtikrinkite, kad būtų naudojamos tik tos rūšys, kurios tinka vandens pagrindo dangoms (kreiptis į tiekėją arba gamintoją).

Valymas

Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite. Vanduo, RENZA BRUSH.

SVEIKATA IR SAUGA**Saugos ir atsargumo priemonės**

Žr. saugos duomenų lapas.

Pirmoji pagalba

Rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones net jei vietiniai teisės aktai to nereikalauja.

PAPILDOMA INFORMACIJA**Priežiūros instrukcijos**

Pradinis ir tęstinis priežiūros darbas: po mažiausiai 3 savaičių sukietėjimo laiko naudoti su RENZA FLOOR POLISH 4580.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.