

# TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432-10

Ūdens bāzes divkomponentu 2C-PU hermetizējošs pārklājums lietošanai iekštelpās



TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432-10 ir ūdens bāzes, īpaši augstas nodilumizturības 2C -PU hermetizējošs pārklājums grīdām, ar zemu emisiju līmeni. Paredzēts praktiski visu mīksto un cieta koksnes sugu apstrādei. Produkts ir izturīgs pret gaismu un dzeltēšanu.

Paredzēts grīdām, kas pakļautas intensīvai nodiluma slodzei, piemēram, sporta zālēm un sabiedriskām telpām. Atbilst DIN 18032-2 un EN 14904 berzes prasībām sporta zālēm. Produkts nav piemērotsterniski modificētas priedes un ķīmiski apstrādātas koksnes (piem., kūpināta ozola) lakošanai.



## TEHNISKIE DATI

|                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikāti, apliecinājumi un klasifikācija | M1 classification                                                                                                                                                                                                  |
| Tipisks lietojums                           | Grīda                                                                                                                                                                                                              |
| Ieteicamais substrāts                       | Cork, Koksne                                                                                                                                                                                                       |
| Saistviela                                  | Poliuretāns                                                                                                                                                                                                        |
| Cietās vielas saturs                        | Aptuveni 30 % pēc svara                                                                                                                                                                                            |
| Gaistošais organiskais savienojums (GOS)    | Aptuveni 43 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Norādītā GOS (VOC) vērtība ir vidējā vērtība rūpnīcā ražotajiem produktiem, un tāpēc tā var atšķirties no atsevišķiem šajā tehniskajā datu lapā iekļautajiem produktiem. |
| Teorētiskais uzklāšanas ātrums              | 120 g/m <sup>2</sup> ; 8,3 m <sup>2</sup> /kg (ar rullīti vai ota)<br>40 g/m <sup>2</sup> ; 25 m <sup>2</sup> /kg (lakošana ar tērauda špakelīlāpstiņu)                                                            |
| Krāsu diapazons                             | Bezkrāsains.                                                                                                                                                                                                       |
| Spīdums (60°)                               | 10                                                                                                                                                                                                                 |
| Cietinātājs                                 | Mehāniski iemaisīt cietinātāju, vairākas minūtes. Komp. B: TEKNOFLOOR AQUA HARDENER 4550-99                                                                                                                        |
| Maisījuma attiecība (A:B)                   | 10:1 pēc svara                                                                                                                                                                                                     |
| Maisījuma dzīvotspēja, +23 °C               | 5-6 h                                                                                                                                                                                                              |
| Blīvums                                     | 1,05 g/ml                                                                                                                                                                                                          |
| Uzglabāšana                                 | Uzglabāšanas temperatūra ir + 5 °C - +30 °C. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.                                                                                                                                   |

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

### Pirmsapstrāde

Katrai virsmai jābūt labi attīrītai, sausai un bez taukiem un eļļas.

Pārklājuma noņemšana: Smilts

### Uzklāšanas veids

Suku, Rullīti, Trowel

Kūpinātam ozolam un eksotiskām koksnes sugām labākai pamatnes izolācijai (plaisāšanas riska mazināšanai) iesakām izmantot mūsu produktus

TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500 kombinācijā ar TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00.

Gaišas krāsas koksnes renovācijai labākai pamatnes izolācijai iesakām izmantot TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00 vai TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338-00.

Nelietot uz bumbierkoka bez gruntslakas. Pastāv plēvītes veidošanās defektu risks.

Lietojot uz tumšas koksnes, lūdzu, skatiet mūsu VTM 5564 norādījumus "Balta krāsas maiņa" vietās ap noslēgtu tumšas koksnes grīdu šuvēm.

### Uzklāšana

Pirms lietošanas labi samaisiet vai sakratiet produktu vairākas minūtes, ja nepieciešams, ar mašīnu.

| LIETOŠANAS PADOMI                                                                  |                                                                                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Izceļ parketa grīdas dabisko struktūru                                             |                                                                                                                         |                    |
|                                                                                    | Produkts                                                                                                                | Uzklātais daudzums |
| Gruntslaka                                                                         | TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300                                                                                             | 125 g/m²           |
| vai                                                                                | TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510                                                                                     | 125 g/m²           |
| Otrās kārtās uzklāšana                                                             | TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432                                                                                               | 120 g/m²           |
| Starp slīpēšana                                                                    | Smilšpapīra raupjums P120 – P150                                                                                        |                    |
| Otrās kārtās uzklāšana                                                             | TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432                                                                                               | 120 g/m²           |
| Neizceļ parketa grīdas struktūru                                                   |                                                                                                                         |                    |
|                                                                                    | Produkts                                                                                                                | Uzklātais daudzums |
| Gruntslaka                                                                         | TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338                                                                                      | 125 g/m²           |
| vai                                                                                | TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538                                                                                      | 125 g/m²           |
| Otrās kārtās uzklāšana                                                             | TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432                                                                                               | 120 g/m²           |
| Starp slīpēšana                                                                    | Smilšpapīra raupjums P120 – P150                                                                                        |                    |
| Otrās kārtās uzklāšana                                                             | TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432                                                                                               | 120 g/m²           |
| Korķis                                                                             |                                                                                                                         |                    |
|                                                                                    | Produkts                                                                                                                | Uzklātais daudzums |
| Gruntslaka                                                                         | TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432                                                                                               | 125 g/m²           |
| Starp slīpēšana                                                                    | Smilšpapīra raupjums P120 – P150                                                                                        |                    |
| Otrās kārtās uzklāšana                                                             | TEKNOFLOOR AQUA OPAL 1432                                                                                               | 125 g/m²           |
| Tīrīšana un kopšana                                                                |                                                                                                                         |                    |
| Tīrīšana                                                                           | Ar RENSA PRO CLEAN 4582<br>Pilnībā noņemiet izšķīdušos netīrumus ar tīru, mitru kokvilnas drānu. Ļaujiet virsmai nožūt. |                    |
| Sākotnējā kopšana                                                                  | Ar RENSA FLOOR POLISH 4580 neatšķaidītu līdzekli, lielākām virsmām atšķaidīt ne vairāk kā 20 % ar ūdeni.                |                    |
| Kopšana                                                                            | Kopšana tīrot ar mopu: udenim pievienojiet 2 % RENSA FLOOR POLISH 4580.                                                 |                    |
| Lai saņemtu papildu pieteikumu ierosinājumus, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārstāvi. |                                                                                                                         |                    |

**Lietojuma nosacījumi**

Ieteicamā apkārtējās vides un produkta temperatūra: +15°C–25°C. Neuzklāt zem +10°C. Ideālā virsmas un priekšmeta temperatūra uzklāšanai: +18°C–22°C. Izvairīties no uzklāšanas tiešu saules staru ietekmē. Grīdas apsildes sistēmas ir jāiestata savlaicīgi.

**Žūšanas ilgums****- bez putekļiem****- pārklājama****- piemērots slīpēšanai****- pilnīgi sauss**

+23 ° C / 50 % RH

2 h (15 min uzklājot ar tērauda špakteleļļāpstiņu)

2-4 h (15-30 min uzklājot ar tērauda špakteleļļāpstiņu)

4 h (30 min uzklājot ar tērauda špakteleļļāpstiņu)

7 dienas (7 dienas uzklājot ar tērauda špakteleļļāpstiņu)

Izmantojot neslīdošu paklāja pamatni, lūdzu, pārliecinieties, ka tiek izmantotas tikai tādas īpašības, kas ir piemērotas ūdens bāzes pārklājumiem (sazinieties ar piegādātāju vai ražotāju).

**Tīrīšana**

Nomazgājiet aprīkojumu uzreiz pēc lietošanas. Ūdens, RENSA BRUSH.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Drošības un piesardzības pārklājumi</b> | Skatīt drošības datu lapu.                                                                       |
| <b>Pirmā palīdzība</b>                     | Mēs iesakām valkāt individuālos aizsargapģērbus pat gadījumos, kad vietējie noteikumi nav spēkā. |

## PAPILDU INFORMĀCIJA

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apkopes instrukcijas</b> | Sākotnējā un uzturēšanas kopšana: Pēc vismaz 3 nedēļu žūšanas laika ar RENSA FLOOR POLISH 4580. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Šis produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir pietiekošas zināšanas produkta lietošanā, ievērojot tehniskos un darba drošības aspektus. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visas šajā dokumentā parādītās preču zīmes ir Teknos Grupas vai ar to saistīto uzņēmumu ekskluzīvs īpašums.