TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500-40



Vernis vitrificateur monocomposant, diluable à l'eau, pour l'intérieur

TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500-40 est un vernis vitrificateur monocomposant, diluable à l'eau, hautement résistant à l'abrasion, pour le traitement à faibles émissions et inodore de pratiquement tous types de bois tendres et durs. TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500-40 s'utilise aussi comme vitrificateur de finition sur du TEKNOFLOOR AQUA MINOPRIMER 6700-00 pour sols anhydrites. Le produit tient bien à la lumière et au jaunissement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Certificats, agréments et classification	Étiquette environnementale suisse UE II, classe C, EMICODE EC 1 Plus
Domaines d'application	Planchers
Support recommandé	Anhydrite, Bois
Matières solides	Env. 30% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement superficiel théorique	120 g/m²; 8.3 m²/kg
Gamme de couleurs	Incolore.
Brillance (60°)	40
Densité	Env. 1,03 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage . Poncer soigneusement le sol en bois avec un ponçage à bande/un filet de ponçage, puis dépoussiérer. En cas de rénovation, les résidus de cire et de vernis des anciens traitements doivent être entièrement éliminés. Nous recommandons d'effectuer dans tous les cas un ragréage sur toute la surface avec des liants pour poussière de bois. En particulier s'il existe un climat ambiant sec ou si le parquet est collé sur un chauffage au sol.
Méthode d'application	Brosse, Rouleau En cas de rénovation et de traitement de bois exotiques, nous recommandons d'utiliser le fond pour parquets TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00. Ne pas utiliser sans couche de fond sur du bois de poirier. Risque de destruction du film. En cas d'utilisation sur des bois foncés, veuillez tenir compte de notre fiche procédurale VTM 5564 "Aspect blanchâtre au niveau des joints sur les sols en bois foncés vitrifiés".

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION		
Intensifiant le parquet		
	Produit	Quantité appliquée
Couche de fond	TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00	125 g/m²
ou	TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510-00	120 g/m²
Revernissage	TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500	120 g/m²
Ponçage intermédiaire	Au grain 120-150	
Revernissage	TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500	120 g/m²
Parquet non intensifiant		
	Produit	Quantité appliquée
Couche de fond	TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338-00	125 g/m²
ou	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538-00	120 g/m²
Revernissage	TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500	120 g/m²
Ponçage intermédiaire	Au grain 120-150	
Revernissage	TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500	120 g/m²
Support préparé et solide (sols anhydrites)		
	Produit	Quantité appliquée
Couche de fond	TEKNOFLOOR AQUA MINOPRIMER 6700-00	150 g/m²
Revernissage	TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500	120 g/m²
Ponçage intermédiaire	au moyen d'un pad vert (marque sia)	
Revernissage	TEKNOFLOOR AQUA RUBY 4500	120 g/m²
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.		

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25°C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10°C. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre: +18-22°C. L'application en plein soleil est à éviter. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.

Temps de séchage

+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)

- exempt de poussière

2 h

- recouvrable

4 h

- apte au sablage

4 h

- entièrement sec

7 j

En cas d'utilisation de supports de tapis antidérapants, veiller à n'utiliser que les qualités convenant aux vernis aqueux (demande auprès du fournisseur ou fabricant).

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. VERDÜNNER 1000-98

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Instructions de maintenance

Premier entretien et entretien régulier: au plus tôt après 3 semaines de durcissement avec RENSA FLOOR POLISH 4580.

Vous trouverez d'autres informations sur les traitements de surface de sols en bois et leur utilisation sur le site Internet www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.