TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559-15



Vesialuseline ühekomponentne täitev põrandakate sisetingimustesse

TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559-15 on vesialuseline, väga kulumiskindel ühekomponentne kate puitparkettpõrandate ja kooritud põrandalaudade madala emissiooniga ja lõhnavabaks töötlemiseks. Toode on valguse- ja kollastumiskindel.

TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Schweizer Umweltetikette UE II, klass C (Šveits), EMICODE EC 1 Plus
Tavaline kasutusvaldkond	põrand
Pinnasoovitus	puit
Sideaine	Akrülaat
Kuivainesisaldus	ca 31 massi-%
Teoreetiline kulu	120 g/m²; 8,3 m²/kg
Värvitoonid	Värvitu.
Läikeaste (60°)	15
Tihedus	ca 1,03 g/ml
Säilitamine	Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Säilitada tihedalt suletud anumates.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Aluspind peab olema hästi puhastatud, kuiv ning rasva- ja õlivaba. Katte eemaldamine: lihvimine
Pealekandmismeetod	pintsel, rull Eksootiliste puiduliikide renoveerimisel või katmisel soovitame kasutada TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00. Mitte kasutada pirnipuidul ilma krundita. Võivad tekkida kihidefektid. Tumeda puidu kasutamisel lugege palun meie VTM 5564 juhiseid: "Valkjad värvimuutused" töödeldud tumedate puitpõrandate vuukide ümbruses.

Pealekandmine

Enne kasutamist sega või raputa toodet mitu minutit korralikult, vajadusel sega masinaga.

KATTEMEETODI SOOVITUS		
Parketi tugevdamine		
	Toode	Pealekantav kogus
Krunt	TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300	120 g/m²
või	TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510	120 g/m²
Ülekatmine	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Vahelihv	Tera suurus 120-150	
Ülekatmine	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Puidusüüd mitterõhutav parkett		
	Toode	Pealekantav kogus
Krunt	TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338	120 g/m²
või	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538	120 g/m²
Ülekatmine	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Vahelihv	Tera suurus 120-150	
Ülekatmine	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Lisateabe saamiseks palun pöörduge meie esindaja poole.		

Värvimistingimused

Soovitatav ümbritseva keskkonna ja toote temperatuur: +15–25 °C. Mitte peale kanda alla +10 °C. Ideaalne pinna ja toote temperatuur pealekandmiseks: +18–22 °C. Vältida pealekandmist otsese päikesevalguse käes.
Põrandaküttesüsteemid tuleb aegsasti eelnevalt reguleerida.

Kuivamisajad +23°C / 65% RH

- tolmukuiv 2 h

- pealevärvitav 4 h

- kuiv lihvimiseks 4 h

- täiskuiv 7 d

Libisemisvastase vaibaaluse kasutamisel veenduge, et kasutate ainult veepõhistele katetele sobivaid tooteid (võtke ühendust tarnija või tootjaga).

Töövahendite pesu

Pese töövahendid kohe pärast kasutamist. Vesi, VERDÜNNER 1000-98.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

Esmaabi

Soovitame kanda isikukaitsevahendeid isegi juhtudel, kui kohalikud eeskirjad puuduvad.

LISATEAVE

Hooldusjuhised

Esmane ja järelhooldus: Pärast vähemalt 3-nädalast kõvenemisaega RENSA FLOOR POLISH 4580-ga.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtatavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.