TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559-15



Wodorozcieńczalna 1-składnikowa powłoka uszczelniająca do podłóg do zastosowań wewnętrznych

TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559-15 to wodorozcieńczalna, wysoce odporna na ścieranie, 1-składnikowa powłoka uszczelniająca do podłóg, przeznaczona do niskoemisyjnej i bezzapachowej obróbki parkietów drewnianych oraz cyklinowanych desek podłogowych. Produkt jest odporny na działanie światła i żółknięcie.

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Szwajcarska etykieta środowiskowa UE II, klasa C, EMICODE EC 1 Plus
Zastosowanie	Podłogi
Zalecane podłoże	Drewno
Spoiwo	Produkt akrylowy
Zawartość części stałych	Około 31 % wagowo
Wydajność teoretyczna	120 g/m²; 8,3 m²/kg
Kolory	Bezbarwny.
Połysk (60°)	15
Gęstość	Około 1,03 g/ml
Przechowywanie	Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Każde podłoże musi być dobrze oczyszczone, suche, wolne od tłuszczu i oleju. Usuwanie powłoki: Zeszlifowanie
Metoda nanoszenia	Pędzel, Wałek Do renowacji lub pokrywania egzotycznych gatunków drewna zalecamy stosowanie TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00. Nie stosować na drewno gruszowe bez podkładu. Niebezpieczeństwo powstania wad powłoki lakierniczej. Używając produktu na ciemnym drewnie, należy przestrzegać naszej instrukcji technologicznej VTM 5564 „Białawe przebarwienia” w obszarze spoin ciemnych podłóg drewnianych z powłoką ochronną.

Nanoszenie

Przed użyciem produkt należy dobrze rozmieszać, w razie potrzeby maszynowo, lub wstrząsnąć.

SPOSÓB NANOSZENIA		
Podkreślenie struktury parkietu		
	Produkt	Stosowana ilość
Podkład	TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300	120 g/m²
lub	TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510	120 g/m²
Lakierowanie	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Międzywarstwowe piaskowanie	Ziarnistość 120-150	
Lakierowanie	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Parkiet niepodkreślający rysunku drewna		
	Produkt	Stosowana ilość
Podkład	TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338	120 g/m²
lub	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538	120 g/m²
Lakierowanie	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Międzywarstwowe piaskowanie	Ziarnistość 120-150	
Lakierowanie	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania, należy kontaktować się z naszym działem technicznym.		

Warunki podczas malowania

Optymalna temperatura otoczenia i produktu: 15–25°C. Nie aplikować w temperaturze poniżej +10°C. Idealna temperatura powierzchni i obiektu do aplikacji: +18–22°C. Unikać aplikacji w bezpośrednim nasłonecznieniu. Odpowiednio wcześniej wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

Czasy schnięcia
+23°C / 65% RH

- pyłosuchość
2 h

- kolejna warstwa
4 h

- odpowiednie do szlifowania
4 h

- zupełnie suche
7 dni

Podczas stosowania maty antypoślizgowej należy upewnić się, że użyty produkt jest odpowiedni do powłok wodorozcieńczalnych (skontaktuj się z dostawcą lub producentem).

Czyszczenie

Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu. Woda, VERDÜNNER 1000-98.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Pierwsza pomoc

Zalecamy noszenie osobistej odzieży ochronnej nawet, gdy nie obowiązują lokalne przepisy.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcja renowacji	Pierwsza i bieżąca pielęgnacja: Po upływie co najmniej 3 tygodni czasu utwardzania stosować środek RENSA FLOOR POLISH 4580.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.