TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559-30



Vesiohenteinen yksikomponenttinen lattialakka sisäkäyttöön

TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559-30 on vesiohenteinen, erittäin hyvin kulutusta kestävä, yksikomponenttinen lakka parkettilattioiden ja lankkulattioiden vähäpäästöiseen ja hajuttomaan käsittelyyn. Tuote kestää valoa ja on kellastumaton.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät, sertifikaatit ja luokitus	Sveitsiläinen ympäristömerkki UE II, luokka C, EMICODE EC 1 Plus
Käyttökohteet	Lattiat
Alustasuositus	Puu
Sideaine	Akrylaatti
Kuiva-ainepitoisuus	N. 30 paino-%
Teoreettinen riittoisuus	120 g/m²; 8,3 m²/kg
Värisävyt	Väritön.
Kiilto (60°)	30
Tiheys	N. 1,03 g/ml
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön. Pinnoitteen poisto: hionta
Levitysmenetelmä	Sivellin, Tela Huollettaessa tai pinnoitettaessa eksoottisia puulajeja suosittelemme käyttämään TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300-00:aa. Älä käytä päärynäpuulle ilman pohjamaalia. Saattaa aiheuttaa vikoja kalvonmuodostuksessa. Kun käytät tummia puulajeja, huomioi meidän VTM 5564 "Valkoiset tahrat" lakattujen tummien puulattioiden saumakohdassa

Käsittely

Sekoita tai ravista tuotetta huolellisesti usean minuutin ajan ennen jokaista käyttökertaa, tarvittaessa koneellisesti.

KÄSITTELY-YHDISTELMÄ		
Parkettipinnan tehostaminen		
	Tuote	Käyttömäärä
Pohjalakka	TEKNOFLOOR RENO PRIMER 3300	120 g/m²
tai	TEKNOFLOOR AQUA PARQUET PRIMER 4510	120 g/m²
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Välihionta	Karkeus 120-150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Pintakuviota korostamaton parketti		
	Tuote	Käyttömäärä
Pohjalakka	TEKNOFLOOR RENO PRIMER NORDIC 3338	120 g/m²
tai	TEKNOFLOOR AQUA NATURE PRIMER 4538	120 g/m²
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Välihionta	Karkeus 120-150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR AQUA TREND 4559	120 g/m²
Olkaa ystävällisesti yhteydessä edustajaamme saadaksenne lisäohjeita.		

Käsittelyolosuhteet

Optimaalinen ympäristön ja tuotteen lämpötila: 15–25 °C. Älä käsittele alle +10 °C:een lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila pinnan ja kohteen työstämiseen: +18–22 °C. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Laita lattialämmitys pois päältä riittävän aikaisin.

Kuivumisaika

+23 °C / 50 % RH (kuivakalvo 20 µm)

- pölykuiva

2 h

- päällemaalattavissa

4 h

- hiottavissa

4 h

- läpikuiva

7 d

Kun käytät tummia puulajeja, huomioi meidän VTM 5564 "Valkoiset tahrat" lakattujen tummien puulattioiden saumakohdassa

Välineiden pesu

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen. Vesi, VERDÜNNER 1000-98.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Ensiapu

Suosittelemme henkilösuojainten käyttöä myös silloin, kun paikallisia määräyksiä ei olisikaan voimassa.

LISÄTIETOJA

Pinnan hoito

Alku- ja huoltokäsittely: Aikaisintaan 3 viikon kovettumisen jälkeen RENSA FLOOR POLISH 4580:lla.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.