TEKNOFLOOR DUST BINDER 0340-00



Liant d'empâtage à base d'alcool pour réaliser des mastics, en intérieur

TEKNOFLOOR DUST BINDER 0340-00 est un liant d'empâtage pour bois rigido-élastique (solution de jointement), sans odeur forte, pour réaliser des mastics et du "bois liquide". Le produit sèche rapidement et est facile à poncer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Certificats, agréments et classification	Étiquette environnementale suisse UE II, classe F
Domaines d'application	Planchers
Support recommandé	Bois
Matières solides	Env. 12% du poids
Gamme de couleurs	Incolore.
Densité	Env. 0,85 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage

Méthode d'application	Couteau à mastiquer Appliquer seulement pour une épaisseur de joint de 2 mm au maximum. Mettre dans un récipient le produit TEKNOFLOOR DUST BINDER 0340-00, ajouter de la poussière de ponçage de bois avec une spatule. Ajouter, selon la consistance souhaitée, de la poussière de ponçage de bois ou du TEKNOFLOOR DUST BINDER 0340-00. Rapport de mélange: mélanger 15-20 g de poussière de bois avec 100 g de liant d'empâtage. Consommation: 40-50 g de pâte à poussière de bois suffisent pour une surface d'environ 1 m². Selon le type et l'étendue des joints et creux, la consommation peut fortement varier. Travailler à la spatule, poncer. Peut ensuite être traité avec tous les fonds pour parquets et/ou tous les produits, systèmes de vernis pour parquet diluables à l'eau, huiles ainsi que vitrificateurs de parquet à solvants. N'entraîne pas de décolorations par rapport aux bois.
Application	Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION		
Parquet brut		
	Produit	
Niveler à la spatule	TEKNOFLOOR DUST BINDER 0340-00 (mélanger 15-20 g de poussière de bois avec 100 g de TEKNOFLOOR DUST BINDER 0340-00)	ca. 40-50 g mixture/m²selon le type et l'étendue des joints et creux

Conditions d'application	Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre: +18-22 °C. L'application en plein soleil est à éviter. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Temps de séchage	+23 °C / 65% RH
- exempt de poussière	20 min
- recouvrable	40 min
- apte au sablage	40 min
Nettoyage	Laver l'équipement immédiatement après utilisation. VERDÜNNER 1000-98 ou POLITURSPRIT 4100-98.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution	Voir la Fiche de Données de Sécurité. Ne pas fumer pendant l'application et se tenir à l'écart des sources d'inflammation.

Premiers soins	Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur. CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Instructions de maintenance	Vous trouverez d'autres informations sur les traitements de surface de sols en bois et leur utilisation sur le site Internet www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.