

TEKNOFLOOR GAP 1435-00

Wodorozcieńczalna, gotowa do użycia szpachlówka do parkietów i obróbki drewna



TEKNOFLOOR GAP 1435-00 to wodorozcieńczalna, gotowa do użycia szpachlówka do wypełniania ubytków w parkietach i podłogach drewnianych, a także do innych zastosowań związanych z obróbką drewna przed szlifowaniem i nakładaniem wodorozcieńczalnych farb gruntujących lub nawierzchniowych. Produkt charakteryzuje się szybkim schnięciem i dobrą szlifowalnością.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Klasyfikacja M1, Szwajcarska etykieta środowiskowa UE II, klasa B
Zastosowanie	Podłogi
Zawartość części stałych	Około 75 % wagowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 0 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać różnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Zużycie praktyczne	Ok. 8 m ² /l, w zależności od rodzaju i rozmiaru spoin i nierówności.
Kolory	Brzoza. Dąb.
Gęstość	Około 1,5 g/ml
Przechowywanie	Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Każde podłoże musi być dobrze oczyszczone, suche, wolne od tłuszczu i oleju. Usuwanie powłoki: Zeszlifowanie
----------------------------------	---

Metoda nanoszenia

Szpachelka/stalowa packa:

Wymieszać szpachlówkę w naczyniu przy użyciu wiertarki i wymaganą ilość rozprowadzić na podłodze. Jeżeli szpachlówka jest za gęsta rozcieńczyć dodając lakieru gruntującego. Jeżeli jest zbyt płynna dodać niewielką ilość pyłu ze szlifowania podłogi. Szpachlówkę rozprowadzać w poprzek szpar, używając do tego stalowej packi. W razie potrzeby powtórzyć.

Wypełnienie packą, szlifowanie:

Można następnie pokrywać wszystkimi podkładami do parkietów i/lub wszystkimi wodorozcieńczalnymi systemami powłok parkietowych.

Nie powoduje przebarwień drewna.

Warunki podczas malowania

Optymalna temperatura otoczenia i produktu: 15–25 °C. Nie aplikować w temperaturze poniżej +10 °C. Idealna temperatura powierzchni i obiektu do aplikacji: +18–22 °C. Unikać aplikacji w bezpośrednim nasłonecznieniu. Odpowiednio wcześniej wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

Czasy schnięcia

+23 °C / 65% RH

- pyłosuchość

15 min

- kolejna warstwa

15-30 min, 1 dzień w przypadku znacznych ubytków

- odpowiednie do szlifowania

15-30 min, 1 dzień w przypadku znacznych ubytków

Czyszczenie

Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu. Woda, RENZA BRUSH.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Pierwsza pomoc

Zalecamy noszenie osobistej odzieży ochronnej nawet, gdy nie obowiązują lokalne przepisy.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.