

TEKNOFLOOR GAP 1435-00

Vattenburet, bruksfärdigt kitt för parkett- och trägolv och träapplikationer

TEKNOFLOOR GAP 1435-00 är ett vattenburet, bruksfärdigt kitt för fyllning av springor i parkett- och trägolv samt i andra träapplikationer före slipning och applicering av vattenburen grund- eller topplack. Produkten torkar snabbt och har bra slipegenskaper.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	M1-klassificering, Schweizer Umweltetikette UE II, klass B (Schweiz)
Typiska användningsområden	Golv
Torrhalt	Ca 75 vikt-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Praktisk drygheit	Ca 8 m ² /l beroende på typ och omfattning av fogar och springor.
Kulörer	Björk. Ek.
Densitet	Ca 1,5 g/ml
Lagring	Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Bör lagras i tätt försluten förpackning.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Underlaget ska vara rent, torrt, och fritt från olja och fett. Borttagning av färglager: Bortslipning
Appliceringsmetod	Spackelspade / Stålspackel Blanda parkettkittet i förpackningen med en blandarstav och häll önskad mängd kitt på golvet. Om kittet är för tjockt, späd med grundlack. Om det är för tunt, tillsätt lite slipdamm. Applicera parkettkittet med en stålspackel med korsande drag. Upprepa vid behov. Spackling, slipning: Kan därefter bearbetas med alla parkettgrundlack och/eller alla vattenlösliga parkettbehandlingssystem. Orsakar inte missfärgning av träet.

Appliceringsförhållanden	Optimal omgivnings- och produkttemperatur: 15-25 °C. Ingen bearbetning under +10 °C. Bästa yt- och objekttemperatur för behandling: +18-22 °C. Undvik att applicera i direkt solsken. Ställ in golvvärmen i motsvarande god tid.
Torktid	+23 °C / 65% RH
- dammtorr	15 min
- övermålningsbar	15-30 min, bredare springor 1 dygn
- slipbar	15-30 min, bredare springor 1 dygn
Rengöring	Redskapen tvättas omedelbart efter användningen. Vatten, RENSA BRUSH.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder	Se säkerhetsdatabladet.
Första hjälpen	Vi rekommenderar användning av personliga skyddskläder även i fall där inga lokala regler gäller.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.