

TEKNOFLOOR OPAL 1432-70

Vesiohenteinen, kaksikomponenttinen polyuretaanilakka sisäkäyttöön

TEKNOFLOOR OPAL 1432-70 on vesiohenteinen, kovaa kulutusta kestävä 2-komponenttinen polyuretaanilakka, joka sopii käytännössä kaikkien havu- ja kovapuulajien vähäpäästöiseen käsittelyyn. Tuote kestää valoa ja on kellastumaton.



Suunniteltu kovaan kulutusrasitukseen joutuvien lattioiden lakkauksiin, esim. urheilusalit ja julkiset tilat. Täyttää liikuntasalien DIN 18032-2 ja EN 14904 kitkavaatimuksen. Ei sovellu timanttimännyn eikä kemiallisesti käsiteltyjen puulajien, kuten savutammen lakkaukseen.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynyt, sertifikaatit ja luokitus	M1-luokitus
Käyttökohteet	Lattiat
Alustasuositus	Korkki, Puu
Sideaine	Polyuretaani
Kuiva-ainepitoisuus	N. 30 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 43 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	120 g/m ² ; 8,3 m ² /kg (telalla tai siveltimellä) 40 g/m ² ; 25 m ² /kg (huoltolakkaus teräslastalla)
Värisävyt	Väritön.
Kiilto (60°)	70
Kovete	Sekoita kovete joukkoon koneellisesti usean minuutin ajan. Comp. B: PUR 4550-99
Sekoitussuhde (A:B)	10:1 paino-osaa
Käyttöaika, +23 °C	5-6 h
Tiheys	N. 1,05 g/ml
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön. Pinnoitteen poisto: hionta
----------------------------	---

Levitysmenetelmä

Sivellin, Tela, Lasta

Savutammelle ja eksoottisille puulajeille suosittelemme käyttämään tuotteitamme TEKNOFLOOR KORUND 4500 yhdessä RENO GRUND 3300:n kanssa alustan paremman eristyksen saavuttamiseksi (hiushalkeilun estämiseksi).

Vaaleiden puulajien kunnostukseen suosittelemme käyttämään tuotteitamme RENO GRUND 3300 tai RENO GRUND NORDIC 3338 alustan paremman eristyksen saavuttamiseksi.

Älä käytä päärynäpuulle ilman pohjamaalia. Saattaa aiheuttaa vikoja kalvonmuodostuksessa.

Kun käytät tummia puulajeja, huomioi meidän VTM 5564 "Valkoiset tahrat" lakattujen tummien puulattioiden saumakohdassa

Sekoita tai ravista tuotetta huolellisesti usean minuutin ajan ennen jokaista käyttökertaa, tarvittaessa koneellisesti.

Käsittely

KÄSITTELY-YHDISTELMÄ		
Korostaa parkettilattian luonnollista rakennetta		
	Tuote	Käyttömäärä
Pohjalakka	RENO GRUND 3300	125 g/m²
tai	PARKETTGRUND 4510	125 g/m²
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m²
Välihiointa	Karkeus 120-150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m²
Ei korosta parkettilattian rakennetta		
	Tuote	Käyttömäärä
Pohjalakka	RENO GRUND NORDIC 3338	125 g/m²
tai	NATURGRUND 4538	125 g/m²
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m²
Välihiointa	Karkeus 120-150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m²
Korkki		
	Tuote	Käyttömäärä
Pohjalakka	TEKNOFLOOR OPAL 1432	125 g/m²
Välihiointa	Karkeus 120-150	
Päällelakkaus	TEKNOFLOOR OPAL 1432	125 g/m²
Puhdistus ja hoito		
Puhdistus	RENSA PRO CLEAN 4582:lla Poista liuennut lika puhtaalla, kostealla puuvillaliinalla. Anna pinnan kuivua.	
Alkupuhdistus ja -hoito	Ohentamattomalla RENZA FLOOR POLISH 4580:lla, suurille pinnoille ohennettuna vedellä maks. 20 %.	
Huolto	Huolto moppaamalla: Lisää 2% RENZA FLOOR POLISH 4580:aa moppausveteen.	
Olkaa ystävällisesti yhteydessä edustajaamme saadaksenne lisäohjeita.		

Käsittelyolosuhteet

Optimaalinen ympäristön ja tuotteen lämpötila: 15–25 °C. Älä käsittele alle +10 °C:een lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila pinnan ja kohteen työstämiseen: +18–22 °C. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Laita lattialämmitys pois päältä riittävän aikaisin.

Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- pölykuiva	2 h (15 min teräslastalevityksellä)
- päällemaalattavissa	2-4 h (15-30 min teräslastalevityksellä)
- hiottavissa	4 h (30 min teräslastalevityksellä)
- läpikuiva	7 päivää (7 päivää teräslastalevityksellä)

Käytettäessä liukumattomalla pohjalla varustettua mattoa on varmistettava, että matto on käsitelty vesiohenteisille pinnoitteille soveltuvalla materiaalilla (ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan).

Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen. Vesi, RENZA BRUSH.

TURVALLISUUS

Varotoimet	Katso käyttöturvallisuustiedote.
Ensiapu	Suosittelemme henkilösuojainten käyttöä myös silloin, kun paikallisia määräyksiä ei olisikaan voimassa.

LISÄTIETOJA

Pinnan hoito	Alku- ja huoltokäsittely: Aikaisintaan 3 viikon kovettumisen jälkeen RENZA FLOOR POLISH 4580:lla.
---------------------	---

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.