

TEKNOFLOOR TREND 4559-15

Ūdens bāzes vienkomponta grīdas izolējošs pārklājums izmantošanai iekštelpās



TEKNOFLOOR TREND 4559-15 ir uz ūdens bāzes veidots, ļoti nodilumizturīgs vienkomponta grīdas izolējošs pārklājums koka parketa grīdu un noņemtu grīdas dēļu apstrādei ar zemu emisiju līmeni un bez smaržas. Produkts ir izturīgs pret gaismu un dzeltēšanu.



TEHNISKIE DATI

Sertifikāti, apliecinājumi un klasifikācija	Šveices vides marķējums UE II, klase C, EMICODE EC 1 Plus
Tipisks lietojums	Grīda
Saistviela	Akrilāts
Cietās vielas saturs	Aptuveni 31 % pēc svara
Teorētiskais uzklāšanas ātrums	120 g/m ² ; 8,3 m ² /kg
Krāsu diapazons	Bezkrāsains.
Spīdums (60°)	15
Blīvums	1,03 g/ml
Uzglabāšana	Uzglabāšanas temperatūra ir + 5 °C - +30 °C. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirmsapstrāde	Katrai virsmai jābūt labi attīrītai, sausai un bez taukiem un eļļas. Pārklājuma noņemšana: Smilts
Uzklāšanas veids	Suku, Rullīti Atjaunojot vai pārklājot eksotiskas koksnes sugas, iesakām lietot RENO GRUND 3300.

Nelietot uz bumbierkoka bez gruntslakas. Pastāv plēvītes veidošanās defektu risks.

Lietojot uz tumšas koksnes, lūdzu, skatiet mūsu VTM 5564 norādījumus "Balta krāsas maiņa" vietās ap noslēgtu tumšas koksnes grīdu šuvēm.

Uzklāšana

Pirms lietošanas labi samaisiet vai sakratiet produktu vairākas minūtes, ja nepieciešams, ar mašīnu.

LIETOŠANAS PADOMI		
Parketa apstrādes pastiprināšana		
	Produkts	Uzklātais daudzums
Gruntslaka	RENO GRUND 3300	120 g/m ²
vai	PARKETTGRUND 4510	120 g/m ²
Otrās kārtās uzklāšana	TEKNOFLOOR TREND 4559	120 g/m ²
S tarp slīpēšana	Smilšpapīra raupjums P120 – P150	
Otrās kārtās uzklāšana	TEKNOFLOOR TREND 4559	120 g/m ²
Parkets, kas neizceļ koksnes tekstūru		
	Produkts	Uzklātais daudzums
Gruntslaka	RENO GRUND NORDIC 3338	120 g/m ²
vai	NATURGRUND 4538	120 g/m ²
Otrās kārtās uzklāšana	TEKNOFLOOR TREND 4559	120 g/m ²
S tarp slīpēšana	Smilšpapīra raupjums P120 – P150	
Otrās kārtās uzklāšana	TEKNOFLOOR TREND 4559	120 g/m ²
Lai saņemtu papildu pieteikumu ierosinājumus, lūdz, sazinieties ar mūsu pārstāvi.		

Lietojuma nosacījumi

Ieteicamā apkārtējās vides un produkta temperatūra: +15°C–25°C. Neuzklāt zem +10°C. Ideālā virsmas un priekšmeta temperatūra uzklāšanai: +18°C–22°C. Izvairīties no uzklāšanas tiešu saules staru ietekmē. Grīdas apsildes sistēmas ir jāiestata savlaicīgi.

Žūšanas ilgums

+23°C / 65% RH

- bez putekļiem

pēc 2 stundām

- pārklājama

pēc 4 stundām

- piemērots slīpēšanai

pēc 4 stundām

- pilnīgi sauss

pēc 7 dienām

Izmantojot neslīdošu paklāja pamatni, lūdzu, pārliecinieties, ka tiek izmantotas tikai tādas īpašības, kas ir piemērotas ūdens bāzes pārklājumiem (sazinieties ar piegādātāju vai ražotāju).

Tīrīšana

Nomazgājiet aprīkojumu uzreiz pēc lietošanas. Ūdens, VERDÜNNER 1000-98.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Drošības un piesardzības pārklājumi

Skatīt drošības datu lapu.

Pirmā palīdzība

Mēs iesakām valkāt individuālos aizsargapģērbus pat gadījumos, kad vietējie noteikumi nav spēkā.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Apkopes instrukcijas

Sākotnējā un uzturēšanas kopšana: Pēc vismaz 3 nedēļu žūšanas laika ar RENSA FLOOR POLISH 4580.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Šis produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir pietiekošas zināšanas produkta lietošanā, ievērojot tehniskos un darba drošības aspektus. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com. Visas šajā dokumentā parādītās preču zīmes ir Teknos Grupai vai ar to saistīto uzņēmumu ekskluzīvs īpašums.