

TEKNOFLOOR TREND 4559-30

Vattenburen enkomponent golvack för inomhusbruk

TEKNOFLOOR TREND 4559-30 är en vattenburen, mycket slitstark enkomponent golvack med låga emissioner, luktfri behandling av parkettgolv och slipade golvbrädor. Produkten är ljusbeständig och gulnar inte.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Schweizer Umweltetikette UE II, klass C (Schweiz), EMICODE EC 1 Plus
Typiska användningsområden	Golv
Bindemedel	Akrylat
Torrhalt	Ca 30 vikt-%
Teoretisk drygheit	120 g/m ² ; 8,3 m ² /kg
Kulörer	Färglös.
Glans (60°)	30
Densitet	Ca 1,03 g/ml
Lagring	Lagringstemperatur är +5°C - +30°C.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Underlaget ska vara rent, torrt, och fritt från olja och fett. Borttagning av färglager: Bortslipning
Appliceringsmetod	Pensel, Rulle Vid renovering eller ytbehandling av exotiska träslag rekommenderar vi att använda RENO GRUND 3300.

Använd inte utan grundning på päronträ. Risk för skiktstörningar.

Läs vårt bearbetningstekniska datablad VTM 5564 "Ljusa partier" när du använder lacken i skarvområdet på förseglade mörka trägolv.

Applicering

Rör om eller skaka produkten väl, eventuellt maskinellt, under flera minuter före varje användningstillfälle.

BEHANDLINGSSYSTEM		
Intensifiering av parkettgolv		
	Produkt	Användningsmängd
Grundlack	RENO GRUND 3300	120 g/m ²
eller	PARKETTGRUND 4510	120 g/m ²
Överlackering	TEKNOFLOOR TREND 4559	120 g/m ²
Mellanslipning	Med korn 120-150	
Överlackering	TEKNOFLOOR TREND 4559	120 g/m ²
Framhäver inte parkettgolvets ådring		
	Produkt	Användningsmängd
Grundlack	RENO GRUND NORDIC 3338	120 g/m ²
eller	NATURGRUND 4538	120 g/m ²
Överlackering	TEKNOFLOOR TREND 4559	120 g/m ²
Mellanslipning	Med korn 120-150	
Överlackering	TEKNOFLOOR TREND 4559	120 g/m ²
Vänligen kontakta vår representant för ytterligare information.		

Appliceringsförhållanden

Optimal omgivnings- och produkttemperatur: 15-25 °C. Ingen bearbetning under +10 °C. Bästa yt- och objekttemperatur för behandling: +18-22 °C. Undvik att applicera i direkt solsken. Ställ in golvvärmen i motsvarande god tid.

Torktid

- dammtorr
- övermålningsbar
- slipbar
- genomtorr

+23 °C / 50% RH (torrfilm 20 µm)

efter 2 timmar
efter 4 timmar
efter 4 timmar
efter 7 dagar

Läs vårt bearbetningstekniska datablad VTM 5564 "Ljusa partier" när du använder lacken i skarvområdet på förseglade mörka trägolv.

Rengöring

Redskapen tvättas omedelbart efter användningen. Vatten, VERDÜNNER 1000-98.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Underhållsinstruktioner

Första rengöringstillfälle och underhållsskötsel: Tidigast efter 3 veckors härdningstid med RENSA FLOOR POLISH 4580.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.