

TEKNOFLOOR OPAL 1432-40

Vesialuseline kahekomponentne polüuretaantihenduslakk sisetöödeks

TEKNOFLOOR OPAL 1432-40 on vesialuseline, väga kulumiskindel 2K-PU põrandatihenduskiht praktiliselt kõigi pehmete ja kõvade puiduliikide vähese emissiooniga töötlemiseks. Toode on valguse- ja kollastumiskindel.



Mõeldud põrandatele, mis on tugeva kulumiskoormuse all, näiteks spordisaalidele ja avalikele ruumidele. Vastab DIN 18032-2 ja EN 14904 standarditele spordisaalide hõõrdenõuetele. Toode ei sobi teemantmänni ja keemiliselt töödeldud puidu, nt suitsutatud tamme lakkimiseks.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	M1 klassifikatsioon
Tavaline kasutusvaldkond	põrand
Pinnasoovitus	Cork, puit
Sideaine	Polüuretaan
Kuivainesisaldus	ca 30 massi-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 43 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	120 g/m ² ; 8,3 m ² /kg (rull või pintsel) 40 g/m ² ; 25 m ² /kg (teraslabidas hoolduslakkimiseks)
Värvitoonid	Värvitu.
Läikeaste (60°)	40
Kõvendi	Sega kõvendit laki sisse mehaaniliselt mitu minutit. Comp. B: PUR 4550-99
Segamissuhe (A:B)	10:1 massiosa
Kasutusaeg, +23 °C	5-6 h
Tihedus	ca 1,05 g/ml
Säilitamine	Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Säilitada tihedalt suletud anumates.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	Aluspind peab olema hästi puhastatud, kuiv ning rasva- ja õlivaba. Katte eemaldamine: lihvimine
-------------------------	--

Pealekandmismeetod

pintsel, rull, liip

Suitsutatud tamme ja eksootilise puidu puhul soovitame aluspinna paremaks isoleerimiseks (pragunemise vältimiseks) kasutada meie tooteid TEKNOFLOOR KORUND 4500 koos RENO GRUND 3300-ga. Heleda puidu renoveerimisel soovitame aluspinna paremaks isoleerimiseks kasutada RENO GRUND 3300 või RENO GRUND NORDIC 3338.

Mitte kasutada pirnipuidul ilma krundita. Võivad tekkida kihidefektid.

Tumeda puidu kasutamisel lugege palun meie VTM 5564 juhiseid: "Valkjad värvimuutused" töödeldud tumedate puitpõrandate vuukide ümbruses.

Enne kasutamist sega või raputa toodet mitu minutit korralikult, vajadusel sega masinaga.

Pealekandmine

KATTEMEETODI SOOVITUS		
Rõhutab parkettpõrandate loomuliku struktuuri		
	Toode	Pealekantav kogus
Krunt	RENO GRUND 3300	125 g/m²
või	PARKETTGRUND 4510	125 g/m²
Ülekatmine	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m²
Vahelihv	Tera suurus 120-150	
Ülekatmine	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m²
Ei rõhuta parkettpõrandate struktuuri		
	Toode	Pealekantav kogus
Krunt	RENO GRUND NORDIC 3338	125 g/m²
või	NATURGRUND 4538	125 g/m²
Ülekatmine	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m²
Vahelihv	Tera suurus 120-150	
Ülekatmine	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m²
Kork		
	Toode	Pealekantav kogus
Krunt	TEKNOFLOOR OPAL 1432	125 g/m²
Vahelihv	Tera suurus 120-150	
Ülekatmine	TEKNOFLOOR OPAL 1432	125 g/m²
Puhastamine ja hooldamine		
Puhastamine	RENSA PRO CLEAN 4582 -ga Eemalda lahustunud mustus täielikult puhta ja niiske puuvillase lapiga. Lase pinnal kuivada.	
Esmane hooldus	RENSA FLOOR POLISH 4580 lahjendamata kujul, suuremate pindade puhul lahjenda veega maksimaalselt 20%.	
Hooldus	Hooldus moppi kasutades: Lisa 2% RENSA FLOOR POLISH 4580 pesuvette.	
Lisateabe saamiseks palun pöörduge meie esindaja poole.		

Värvimistingimused

Soovitav ümbritseva keskkonna ja toote temperatuur: +15–25 °C. Mitte peale kanda alla +10 °C. Ideaalne pinna ja toote temperatuur pealekandmiseks: +18–22 °C. Vältida pealekandmist otsese päikesevalguse käes.
Põrandaküttesüsteemid tuleb aegsasti eelnevalt reguleerida.

Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- tolmukuiv	2 h (15 min teraslabidaga pealekandmisel)
- pealevärvitav	2-4 h (15-30 min teraslabidaga pealekandmisel)
- kuiv lihvimiseks	4 h (30 min teraslabidaga pealekandmisel)
- täiskuiv	7 päeva (7 päeva teraslabidaga pealekandmisel)
Libisemisvastase vaibaaluse kasutamisel veenduge, et kasutate ainult veepõhistele katetele sobivaid tooteid (võtke ühendust tarnija või tootjaga).	
Töövahendite pesu	Pese töövahendid kohe pärast kasutamist. Vesi, RENSA BRUSH.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud	Vt. ohutuskaarti.
Esmaabi	Soovitame kanda isikukaitsevahendeid isegi juhtudel, kui kohalikud eeskirjad puuduvad.

LISATEAVE

Hooldusjuhised	Esmane ja järelhooldus: Pärast vähemalt 3-nädalast kõvenemisaega RENSA FLOOR POLISH 4580-ga.
-----------------------	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtatavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.