

TEKNOL 2881-00

Grunt alkidowo-akrylowy

Wodorozcieńczalny grunt alkidowo-akrylowy.

Zastosowanie: Do przemysłowej obróbki powierzchniowej drewnianych desek fasadowych i elementów prefabrykowanych drewnianych domów.



Zabezpiecza drewno do momentu aplikacji farby nawierzchniowej na placu budowy lub w fabryce. Powłoka nawierzchniową powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe, najpóźniej do następnego lata. Jako warstwy nawierzchniowe można stosować zarówno farby dyspersyjne jak i farby olejne.

Przed użyciem produktu należy się skontaktować z producentem w celu sprawdzenia dopasowania produktu dla danego zastosowania.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Deski elewacyjne			
Zalecane podłoże	Drewno miękkie			
Zawartość części stałych	Okolo 40 % objętościowych			
Całkowita masa części stałych	Biały: ok. 830 g/l Bezbarwny: ok. 620 g/l			
Lotne związki organiczne (LZO)	Okolo 15 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać różnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.			
Wydajność teoretyczna	Grubość na mokro (g/m²)	Grubość na mokro (μm)	Grubość na sucho (μm)	Teoretyczna wydajność (m²/l) rozcieńczenie 60:40
	145	125	30	8
System barwienia	Teknocolour;Teknomix			
Połysk (60°)	Mat			
Rozcieńczalnik	Woda.			
Przechowywanie	Nie może zamarzać. Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C.			

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Podłoże musi być czyste i suche. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %.
Metoda nanoszenia	Natrysk bezpowietrzny, Maszyna próżniowa
Nanoszenie	Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Warunki podczas malowania	Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu.
Rozcieńczanie	Rozcieńcza się w zależności od metody nanoszenia i rodzaju malowanego obiektu, maksymalne rozcieńczenie: 1:1. TEKNOL 2881-00 powinien być rozcieńczany na stanowisku pracy.
Czasy schnięcia - kolejna warstwa	+23 °C / 50% RH / rozcieńczenie 1 : 1 8 h Podane czasy schnięcia dotyczą farby białej. Farby barwione wymagają dłuższego czasu schnięcia. Zwiększenie grubości warstwy i wilgotności względnej powietrza w miejscu schnięcia zazwyczaj spowalnia proces schnięcia. W razie stosowania przyspieszonego schnięcia korzystać z instrukcji uzyskanej od producenta.
Czyszczenie	Woda.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza, np. zalane wodą.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.