TEKNOL AQUA 1410-01

Træbeskyttelsesmiddel til flow coat / dypning

TEKNOL AQUA 1410-01 er et vandigt industrielt træbeskyttelsesmiddel til behandling af udendørs træværk over jord i risikoklasse 2-3 jf. DS/EN 335-1:1994, som vinduer og døre. Produktet beskytter træoverfladen og det behandlede område mod svampe, der ødelægger træet eller misfarver det i henhold til EN 599-1. Desuden bliver træet mere dimensionsstabilt.

TEKNOL AQUA 1410-01 kan indgå i overfladebehandlingen af vinduesindustriens DVC producerede vinduer og døre efter 2ØKO-system, jf. gældende tekniske bestemmelser for vinduesindustrien. TEKNOL AQUA 1410-01 minimerer farveforskelle ved efterfølgende transparente overfladebehandlinger.

TEKNOL AQUA 1410-01 er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

National registrering: BPD-reg. nr. 417-5.

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Beklædningsbrædder, Yderdøre, Vinduer, Vinduesskodder
Anbefalet substrat	Nåletræ
Tørstof	Ca. 5 vægt-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 25 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Teoretisk rækkeevne	Forbruget kan variere, afhængigt af træets kvalitet og påføringsmetode.
Farver	Farveløs.
Fortynder	Produktet leveres klar til anvendelse.
Opbevaring	Produktet opbevares ved temperaturer over +5 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler og foderstoffer.
Emballagestørrelse	20 l, 120 l, 1.000 l

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være: Vinduer og døre: ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Beklædningsbrædder: må ikke overstige 18 %.
Påføringsmetode	Dypning, Flutning, Konventionel sprøjtning, Pensel Følg anvisningerne på etiketten.
Påføringsforhold	Omrøres grundigt inden anvendelse. Grundet fordampning skal tørstofindholdet i væsken jævnligt justeres med vand. Denne justering skal foretages på baggrund af det målte tørstof i væsken på anlægget. Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %.
Tørretid	+23 °C / 50 % RH
- håndteringstør	1-2 timer
- overmalbar	2-3 timer Tørretiden kan reduceres ved hjælp af særlige tørresystemer til at forcere tørring. De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængigt af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed og ventilation.
Overfladebehandlingssystem	Behandlede emner skal altid overfladebehandles inden de udsættes for vejrliget. Se fakta ark for behandlede artikler.
Rengøring	Vand.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger	Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.