

TEKNOL AQUA 1410-01

Puunsuoja-aine.

TEKNOL AQUA 1410-01 on vesiohenteinen puunsuoja-aine teolliseen käyttöön. Käytetään ulkokäyttöön tarkoitettulla uudella, käsittelemättömällä puulla, esimerkiksi ikkunoissa ja ovissa. Hyväksytty standardin BS/EN 335-1:1994 mukaisiin luokkiin 2 ja 3. Aine antaa puulle suojan puuta tuhoavia lahottajasieniä ja sinistymäsieniä vastaan. Se täyttää standardin EN 599-1 vaatimukset. Lisäksi puun mittavakaus paranee.

Käsittely TEKNOL AQUA 1410-01:llä tasaa värieroja pintakäsiteltäessä puu läpikuultavilla aineilla.

Kansalliset rekisteröinnit: FI-2016-0008 (family), FI-2016-0008-1



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Ulkoverhoukset, Ulko-ovet, Ikkunat, Ikkunaluukut
Alustasuositus	Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 5 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 25 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	Saattaa vaihdella puun laadun ja levitysmenetelmän mukaan.
Värisävyt	Väritön.
Ohenne	Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Varastointi	Tuote on säilytettävä yli +5 °C - +25 °C:n lämpötilassa. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Älä säilytä elintarvikkeiden läheisyydessä. Suojaa suoralta auringonvalolta.
Pakkauskoot	20 l, 120 l, 1000 l

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen	Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuspitoisuuden tulee olla: Ikkunat ja ovet: noin 13 %, ei yli 5 %. Ulkoverhoukset: ei yli 18 %.
---------------------------------	--

Levitysmenetelmä	Kastaminen, Flow-coat (valelu), Hajotusilmaruiskutus, Sivellin Noudata etiketissä olevia ohjeita.
Käsittelyolosuhteet	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Nesteen kiintoainepitoisuutta on säädettävä lisäämällä vettä haihtumisen vuoksi. Veden lisäämisen tulee perustua kiintoaineen mittaamiseen nesteestä. Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva	1 - 2 h
- päällemaalattavissa	2 - 3 h
	Kuivumisaikaa voidaan lyhentää käyttämällä erityisiä kuivausmenetelmiä kuivumisen jouduttamiseksi. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden ja ilmanvaihdon mukaan.
Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä	Käsitelty puu tulee aina suojata pintakäsittelyllä, mikäli puu joutuu alttiiksi säälle. Katso lisäohje Käsitellyt esineet.
Välineiden pesu	Vesi.
TURVALLISUUS	
Varotoimet	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavamerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.