

# TEKNOL AQUA 1410-01

## Medienos konservantas pilamajam / nardinamajam dengimui



TEKNOL AQUA 1410-01 yra vandens pagrindu pagamintas pramoninis medienos konservantas naujai neapdorotai medienai, skirtas išoriniam naudojimui (3 pavojingumo klasė), kaip apibrėžta standarte BS/EN 335-1:1994, pvz., langams ir durims. Produktas apsaugo medienos paviršių ir apdorotą sritį nuo medieną ardančių ir medienos spalvą keičiančių grybelių bei atitinka standarto EN 599-1 veiksmingumo reikalavimus. Be to, padidėja medienos matmenų stabilumas.

TEKNOL AQUA 1410-01 sumažina dėmėtumą vėliau apdorojant paviršių puskaidrėmis medžiagomis.

Nacionalinės registracijos: (10-14 17.5)BPR-104(A-08VAP181149/D-20-47).



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Taikymo sritys</b>	Standartinės dailylentės, Lauko durys, Langai, Langinės
<b>Rekomenduojamas paviršius</b>	Spygliuočių mediena
<b>Kietųjų dalelių kiekis</b>	Apytikriai 5 pagal svorį %
<b>Lakieji organiniai junginiai (LOJ)</b>	Apytikriai 25 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
<b>Teorinė išeiga</b>	Gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės ir taikymo būdo.
<b>Spalvų gama</b>	Bespalvis.
<b>Skiediklis</b>	Produktas pristatomas parengtas naudoti.
<b>Sandėliavimas</b>	Produktas turi būti laikomas aukštesnėje nei +5 °C temperatūroje. Tinkamumo naudoti laikas neatidarytose talpose: Žr. etiketėje nurodytą datą „Geriausia sunaudoti iki“. Po naudojimo sandariai uždarykite talpas. Laikykite atokiai nuo maisto produktų.
<b>Pakuotės dydis</b>	20 l, 120 l, 1000 l

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Mediena turi būti švari ir nuo jos turi būti pašalintos medienos dulkės ir teršalai. Medienos drėgnis turi būti: Langams ir durims: apytiksliai 13 % ir neturi viršyti 15 % Apdaras: neturi viršyti 18 %.
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Dengimo būdas**

Panardinimas, Apypilimas srautu, Įprastinis purškimas, teptuku  
Prašome vadovautis etiketėje pateiktais nurodymais.

**Dengimo sąlygos**

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Dėl garavimo kietųjų dalelių kiekis skystyje turi būti reguliariai koreguojamas vandeniu. Šis koregavimas pagrįstas išmatuotomis sistemos skysčio kietosiomis dalelėmis.  
Optimali produktų ir aplinkos temperatūra: +18°C - +22°C.  
Optimalus santykinis oro drėgnis: Apytikriai 50%.

**Džiūvimo trukmė**

+23°C / 50% RH

**- nelimpa liečiant**

1-2 val.

**- perdažymas**

2-3 val.

Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant specialias priverstinio džiovinimo sistemas. Džiūvimo laikas yra nurodytas apytikriai ir gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės, temperatūros, drėgmės ir vėdinimo.

**Dažymo sistema**

Apdorotos dalys visada turi būti apsaugotos paviršiaus dangos apdorojimo medžiaga, tik po to jas galima veikti oro sąlygomis.

**Valymas**

Vanduo.

**SVEIKATA IR SAUGA****Saugos ir atsargumo priemonės**

Žr. saugos duomenų lapas.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.