TEKNOL AQUA 1410-01

Koka aizsarglīdzeklis koksnes pārklāšanai ar plūsmu/koksnes piesūcināšanai iegremdējot.

TEKNOL AQUA 1410-01 ir ūdeni saturošs rūpniecisks koka aizsarglīdzeklis jaunam, neapstrādātam kokam, kas paredzēts lietojumam ārpus telpām (2. – 3. lietojuma klase), kā noteikts BS/EN 335-1:1994, piemēram, logos un durvīs. Līdzeklis aizsarga koka virsmu un apstrādāto laukumu pret koksni noārdošām un koksnes krāsu mainošām sēnītēm un atbilst EN 599-1 veiktspējas prasībām. Turklāt koksne iegūst lielāku telpisko stabilitāti.

TEKNOL AQUA 1410-01 samazina turpmākās caurspīdīgās virsmas apstrādes neviendabīgumu.

Valstu reģistrācijas: LV/2012/MR/018.

TEHNISKIE DATI

Tipisks lietojums	Apšuvums, tipveida, Durvis, ārvirsma, Logi, Logu aizvirtņi
Ieteicamais substrāts	Skujkoku koksne
Cietās vielas saturs	Aptuveni 5 % pēc svara
Gaistošais organiskais savienojums (GOS)	Aptuveni 25 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Norādītā GOS (VOC) vērtība ir vidējā vērtība rūpnīcā ražotajiem produktiem, un tāpēc tā var atšķirties no atsevišķiem šajā tehniskajā datu lapā iekļautajiem produktiem.
Teorētiskais uzklāšanas ātrums	Var atšķirties atbilstoši koksnes kvalitātei un lietojuma metodei.
Krāsu diapazons	Bezkrāsains.
Atšķaidītājs	Līdzekli piegādā gatavu lietošanai.
Uzglabāšana	Produkts jāuzglabā temperatūrā, kas augstāka par +5 °C. Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver. Glabāt atsevišķi no pārtikas produktiem.
Iepakojums	20 l, 120 l, 1000 l

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirmsapstrāde	Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma. Koksnes mitruma saturam jābūt: Logos un durvīs: aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %. Apšuvums: nedrīkst pārsniegt 18 %.

Uzklāšanas veids	Iemērkšana, Apliešana, Parastā smidzināšana., Suku Lūdzu, izpildiet etiķetē sniegtos norādījumus.
Lietojuma nosacījumi	Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. Iztvaikošanas dēļ šķidruma cieto vielu saturs regulāri jākoriģē ar ūdeni. Šī korekcija balstās uz šķidrumā esošo izmērīto cieto vielu saturu sistēmā. Optimālā līdzekļu un apkārtējās vides temperatūra: +18 °C - +22 ° C. Optimālais relatīvais gaisa mitrums: aptuveni 50 %.
Žūšanas ilgums	+23 ° C / 50 % RH
- skārienam sausa	1-2 stundas
- pārklājama	2-3 stundas Žūšanas laiku var saīsināt, lietojot speciālas žāvēšanas sistēmas, lai forsētu žūšanu. Žūšanas laiks ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no koksnes kvalitātes, temperatūras, mitruma un ventilācijas.
Krāsu sistēma	Pirms apstrādātās daļas tiek pakļautas laika apstākļu ietekmei, tās vienmēr jāaizsarga, apstrādājot ar apdares kārtu. Skatīt apstrādāto izstrādājumu faktu lapu
Tīrīšana	Ūdens.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Drošības un piesardzības pārklājumi	Skatīt drošības datu lapu.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Šis produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir pietiekošas zināšanas produkta lietošanā, ievērojot tehniskos un darba drošības aspektus. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com. Visas šajā dokumentā parādītās preču zīmes ir Teknos Grupas vai ar to saistīto uzņēmumu ekskluzīvs īpašums.