

TEKNOL AQUA 1415-01

Puidukaitsevahend kastmiseks

TEKNOL AQUA 1415-01 on värvitu vesialuseline tööstuslik ja kasutusvalmis puidukaitsevahend. Maapinnast kõrgemal oleva puidu ennetavaks töötlemiseks välistingimustes. Kui kasutatakse Teknosa määratletud kattesüsteemi osana, annab töötlus tõhusa kaitse värvimuutuste (EN 152), puiduseente (EN 113), puidukahjurite (EN46-1, EN 49-1, EN 20-1) ja termiitide vastu (EN 118).



TEKNOL AQUA 1415-01 on FCBA sertifitseeritud (CTB-P+ heakskiit puitu lagundavate seente, puidumardikate ja termiitide vastu). Õigus kasutada kollektiivset sertifitseerimistähist CTB-P+: kasutamise õigus vastavalt üldeeskirjades ja kaubamärgi määrustes nõutavatele tingimustele. Pinnatöödeldud puit peab olema täiendavalt töödeldud kaitsva kattekihiga, et täita kasutusklassi 3.1 nõudeid vastavalt standardile EN 335:2013.

TEKNOL AQUA 1415-01 täidab EN 599-1+A1:2013 nõudeid klasside 2 ja 3.1 vastavalt standardile EN 335:2013.

CTB-P+ number: 502-22-2095

Registreerimise number: EE-0024475-0000



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012), CTB-P+
Tavaline kasutusvaldkond	puitfassaad, välisüksed, aknad, aknaluugid
Pinnasoovitus	okaspuit
Kuivainesisaldus	ca 5 massi-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 18 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	Võib erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist ja pealekandmismeetodist.
Värvitoonid	Värvitu.
Lahusti	Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Säilitamine	Toodet tuleb säilitada temperatuuril +5 °C - +25 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne“ kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Vältige toote kokkupuudet toiduainetega. Ei tohi jääda otsese päikesevalguse kätte.

Pakendid Saadaval standardpakendites.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskus peab olema:
Aknad ja uksed: ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%.
Fassaad: ei tohi olla kõrgem kui 18%.

Pealekandmismeetod kastmine, flow-coat, Flow-coat tunnel, pintsel, rull

Soovitav pealekandmise kogus Värvimuutust põhjustavad seemned: 100 g/m²
Mädanikku põhjustavad seemned: 100 g/m²
Puidumardikad: 100 g/m²
Termiidid: 150 g/m²

Värvimistingimused Segada hoolikalt.
Aurustumise tõttu võib vedelikule lisada regulaarselt vett. See põhineb süsteemis mõõdetud kuivaine kogusele vedelikus.
Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C.
Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%.

Kuivamisajad +20 °C / 50% RH

- käsitlemiskuiv 1-2 h

- pealevärvitav 2-3 h

Kuivamisaega saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist ja pealiskiht.

Kattesüsteem Immutatud detailid tuleb alati enne nende ilmastiku kätte viimist kaitsta pinnaviimistlusega.

Vaadake töödeldud toodete käsitlemise kohta teabelehte.

Töövahendite pesu Vesi.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.