

TEKNOL AQUA 1415-01

Träkonserveringsmedel för sköljlackering/doppning

TEKNOL AQUA 1415-01 är ett bruksfärdigt färglöst, vattenbaserat träskyddsmedel avsedd för industriell applicering. För förebyggande behandling av trävaror som inte kommer i kontakt med marken. När produkten används som en del av definierat Teknos ytbehandlingssystemet ger den ett effektivt skydd mot blånad (EN 152) och träförstörande svamp (EN 113) samt skadedjur (EN46-1, EN 49-1, EN 20-1) och termiter (EN 118).



TEKNOL AQUA 1415-01 är certifierad av FCBA (CTB-P+ -godkännande mot vednedbrytande svampar, vedinsekter och termiter). Produkten har rätt att använda det kollektiva certifieringsmärket CTB-P+ i enlighet med de villkor som nämns i de allmänna reglerna och föreskrifterna för märket. Ytbehandlat trä ska dessutom behandlas med en skyddande ytbehandlingsprodukt när en användningsklass 3.1 enligt EN 335:2013 förväntas.

TEKNOL AQUA 1415-01 uppfyller kraven i EN 599-1+A1:2013 för användningsklass 2 och 3.1 enligt EN 335:2013.

CTB-P+ certifikat 502-22-2095

Godkännandennummer: FI-2020-0014



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012), CTB-P+
Typiska användningsområden	Utomhusfasader, Ytterdörrar, Fönster, Fönsterluckor
Rekommenderade underlag	Mjuka träslag
Torrhalt	Ca 5 vikt-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 18 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Teoretisk dryghet	Varierar beroende på träkvalitet och påstrykningsmetod.
Kulörer	Färglös.
Förtunning	Produkten levereras färdig för användning.

Lagring	Produkten måste lagras i en temperatur +5°C - +25°C. Hållbarhet i öppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Förvara inte produkten i närheten av livsmedel. Bör inte exponeras för direct solljus.
Förpackningsstorlek	Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan måste vara rent och fritt från damm och föroreningar. Träets fukthalt ska vara: Fönster och dörrar: Cirka 13% och får inte överstiga 15%. Utomhusfasader: Bör inte överstiga 18%.
Appliceringsmetod	Doppning, Sköljlackering, Flow coating tunnel, Pensel, Rulle
Rekommenderad appliceringsmängd	Trämissfärgande svampar: 100 g/m ² Träförstörande svampar: 100 g/m ² Träförstörande skalbaggar: 100 g/m ² Termiter: 150 g/m ²
Appliceringsförhållanden	Rör om väl före användningen. Vätskan måste tillföras vatten regelbundet på grund av avdunstning. Hur mycket som vatten som ska tillföras beror på vätskans beskaffenhet i systemet. Optimal temperatur för produkter och omgivning: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%.
Torktid	+20°C / 50 % RH
- hanterbar	1-2 h
- övermålningsbar	2-3 h Torktiden kan minskas med hjälp av speciella torksystem. Ovanstående är uppskattade torktider och tiden kan variera beroende på träkvalitet, temperatur, fuktighet, ventilation och skiktlayer.
Färgsystem	Behandlade delar måste alltid ytbehandlas innan de exponeras utomhus.
	Se faktablad för behandlade artiklar.
Rengöring	Vatten.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder	Se säkerhetsdatabladet.
---	-------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.